# IKO CP Primer

## Description:

- Primer adhésif applicable à froid
- Adhérence excellente sur béton et asphalte avant l'application de produits bitumineux
- Liaison des particules non-adhérentes au support
- Peut- être appliqué sur support humide
- Pret à l'emploi

IKO CP primer est un mélange de résines et d'additifs spéciaux en dilution hydrocarburé.

## Domaines d´emploi:

IKO CP primer a été développé pour les besoins d'une adhérence optimale des produits bitumineux sur béton ou asphalte.
En présence régulière d'eau et de sels dilués, une adhérence optimale subsiste pendant une très longue durée.
Comme primer d'adhésion aux propriétés anti-humidité, IKO CP primer est conseillé dans un large éventail d'applications.

## Propriétés:

- Application facile à la brosse ou au pistolet
- Excellente adhérence, aussi sur support humide
- Transparent et légèrement coloré ou noir

## Caracteristiques:

- Viscosité à 25°C mm²/s: 60-90
- Point de flamme PMCC °C: -4°C
- Coloris: Légèrement brun, transparant

## Application:

- Les surfaces à traiter doivent être exempts de poussière, humidité , graisses ou huile de décoffrage.
  IKO CP primer peut être appliqué au pinceau, à la brosse ou au pistolet.
  Eviter l'inhalation des émanations d'évaporation.
- Le primer ne peut épaissir, par exemple, lors de l'ouverture prolongée du bidon par temps chaud. A cause de cela, l'application d' une couche trop épaisse, pourrait nuire à l'accrochage.
- Le primer doit sécher au minimum 15 minutes, sur support humide minimum 90 minutes.
  Consommation : 100-200 per m²
- Conservation : 8 an, en emballage d'origine hermétiquement fermé par conditions atmosphériques normales.

## Conservation:

IKO CP primer contient un solvant brièvement inflammable. Lors de l'application aucun feu ne peut-être présent dans l'entourage immédiat et une bonne ventilation doit être assurée.

## Emballage:

IKO CP primer est livrable en bidons de 25 lt et en spray de 500 m/l.