IKO Reactive Primer Spray

Description:

Primaire à séchage rapide pour l' enrobé à froid réactif (IKO rephalt et IKO Oecophalt).

Domaines d´emploi:

Peut être appliqué sur de nombreux supports tels que le béton, enrobé et métal.

Caracteristiques:

- Densité relative: ± 0,81 g/cm³
- Extrait sec: ± 70 %

Consommation:

+/- 150 mL/m²

Nettoyage des outils:

White-spirit / térébenthine

Application:

- Le support doit être en bon état, propre, exempt de graisse et débarrassé de toutes particules non adhérentes.
- Bien agiter l'aérosol avant l'utilisation.
- Tenir l’aérosol +/- 30 cm de la surface.
- Temps de séchage +/- 5 min.

Conservation:

3 ans dans un emballage hermétiquement fermé.

Dimensions et palettisation:

- Aérosol 500 ml (référece 00072132)
- 12 pièces par carton

Les informations techniques fournies par IKO en matière de mise en œuvre des produits d'étanchéité liquides sont données de bonne foi sur la base de la connaissance et de l'expérience actuelles d'IKO et dans la supposition que ces produits soient utilisés conformément aux caractéristiques et/ou recommandations mentionnées ci-dessus par IKO et cela dans des circonstances normales et sous réserve que ces produits soient entreposés et traités de manière correcte. L'information mentionnée ci-dessus a uniquement pour objectif d'informer l'utilisateur quant aux différentes caractéristiques et/ou recommandations et ne peut d'aucune façon être considérée comme une garantie en matière de négociabilité et de convenance pour un objectif déterminé étant donnés des facteurs environnementaux toujours variables, comme les circonstances concrètes sur le chantier, l'utilisation de matériaux différents, les sous-couches... IKO ne peut par conséquent, sauf stipulations contraires de droit contraignant, pas être tenue responsable sur la base de l'information fournie, de tout(e)(s) autre(s) recommandations et/ou conseil écrit(s). Veuillez prendre contact avec IKO en cas de quelconque doute concernant le traitement, l'utilisation finale ou l'application de ces produits. Les utilisateurs doivent toujours consulter l'édition la plus récente de la feuille d'information technique. Un exemplaire de celle-ci peut être fourni sur demande ou peut être trouvé sur le site https://eu.iko.com.