

## IKO CURE V & BW

### ANTI-VERDAMPINGSMIDDEL CURING COMPOUND VOOR BETON- EN CEMENTOPPERVLAKKEN

#### Produktbeschrijving:

- IKO cure V: vernis op basis van opgeloste harsen, niet gearomatiseerd.
- IKO cure BW : vernis op basis van opgeloste harsen en zwevende witte pigmenten.
- Verkrijgbaar in twee "tinten" :
  - IKO cure V : doorschijnend
  - IKO cure BW : wit.

#### Gebruik:

Het verdampen van het water wordt sterk afgeremd, waardoor men een correcte hydratatie van gebetonneerde-of gecementeerde oppervlakken verkrijgt, zoals : wegen, perrons, fietspaden, startbanen voor vliegtuigen, terrassen, garages, ateliers, fabrieksruimten...

#### Eigenschappen:

- Anti-verdampend.
- Vormt een plastische, taaie en sneldrogende film.
- Verzekert een goede mechanische weerstand van de oppervlaktelaag.
- Krimpen en barsten wordt tegengegaan.
- De film vermindert de door regen veroorzaakte schade aan vers beton of mortel.
- Verbetert de kwaliteit van het beton.
- Heeft geen enkele nadelige inwerking op de binding van het beton.
- Heeft geen enkele scheikundige reactie op de cement zelf.
- Gemakkelijk aan te brengen, vergt slechts weinig arbeid.
- Geringe kostprijs.
- Volkomen doeltreffend.
- Vervangt op voordelige wijze het besproeien en de gewone beschermingsmiddelen zoals zand, zeilen, stromatten.

#### Kenmerken:

IKO CURE V:

- Uitzicht:
  - bruinachtige vloeistof (V)
  - doorschijnend na aanbrengen
- Soort: Opgeloste harsen
- Densiteit bij 20°C - RV 50-60%: 0.830
- Viscositeit bij 20°C - coupe Ford n°4: 12 tot 13 sec
- Droogtijd bij 20°C - film van 100 micron: 15 min
- Gehalte aan droge stof in gewicht: 25%
- Solvent: Alifatische koolwaterstoffen
- Flash Point: 37°C

IKO CURE BW:

- Uitzicht:
  - witte vloeistof
  - wit na aanbrengen
- Soort: Opgeloste harsen met zwevende witte pigmenten
- Densiteit bij 20°C - RV 50-60%: 0.805 +/- 0.02
- Viscositeit bij 20°C - coupe Ford n°4: 12 tot 13 sec
- Droogtijd bij 20°C - film van 100 micron: 15 min
- Gehalte aan droge stof in gewicht: 25%

#### Verwerken:

IKO cure wordt, onveranderd, onmiddellijk na het bezinken van het oppervlaktewater (uitzweeten) aangebracht door middel van een landbouwverstuiver of een pistool van het type "Air Less"

#### Bewaren:

- 3 jaar in hermetisch gesloten verpakking
- Men moet voorkomen dat water zich vermengt met het product.
- IKO cure BW : na langdurig stockeren, de vaten lichtjes rollen om een herverspreiding van het pigment te bekomen.

#### Verpakking:

- IKO cure V:
  - bussen 20 L
  - vaten 200 L
- IKO cure BW:
  - vaten 200 lt



- Solvent: Aromatische koolwaterstoffen
- Flash Point: < 0°C

**Verbruik:**

---

+/- 0,150 l/m<sup>2</sup>

**Reinigen van gereedschap:**

---

Onmiddellijk met White Spirit

---

De vermelde technische inlichtingen zijn het resultaat van onze beste ervaring. Het gebruik van deze inlichtingen kan in geen enkel geval aanleiding geven tot verantwoordelijkheid van onzentege. Wij wensen de gebruiker slechts te documenteren over de verschillende toepassingsmogelijkheden van onze producten. Wij kunnen nochtans niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele mislukkingen bij gebruik. In geval van twijfel gelieve ons te raadplegen.