

IKO ROAD REPAIR

Description:

Asphalt coulée pour réparation 0/2

Domaines d'emploi:

Pour réparation des routes en béton et asphalte.

Propriétés:

Fraction granulats	3,67
Fraction sable	67,22
Fraction filler	19,12
Liant en mélange	14,16
Liant sur granulats	16,50

Code origine d'étude de ce mélange 834/65/2013/60NE-6970/0

Application:

Fondre le sac dans un fondoir pour asphalte coulée. Appliqué le produit chaude sur la surface de réparation.

Conservation:

12 mois en sac fermé à une température ambiante.

Emballage:

Sac de 25 kg, 40 sacs par palette.