

IKO PRO REFRESH ASPHALT

Description:

Produit semi-fluide thixotrope à base d'émulsion de bitumes, de résines et de charges.

Domaines d'emploi:

- Rénovation des revêtements extérieurs usagés en asphalte.
- Fixation des agrégats non-adhérents à la surface.
- Couche de protection et de scellement des revêtements asphaltiques trop peu compactés ou légèrement désagrégés en surface.
- Enduisage superficiel de parkings, allées asphaltées, entrées de garage.
- Régénération de revêtements usés, fissurés mais dont la structure est saine.
- Amélioration du confort de conduite et de l'aspect.
- Peut-être utilisé sur support légèrement humide.

Propriétés:

- Forme un revêtement uniforme.
- Surface parfaitement anti-dérapante, grâce aux charges sélectionnées.
- Grande souplesse du film
- Ne colle pas.
- Insensible aux variations de température.
- Exempt de solvants.

Caractéristiques:

- Teinte : noir
- Densité à 20° C: +/- 1,2
- Viscosité à 25° C - Brookfield RVT
 - Spindle 6 Vit. 20 tours/min : +/- 7.000 cps
- Durée de séchage à 20°C - H.R. 50-60 %
 - □ sec au toucher : après +/- 8 h.
 - □ obtient ses caractéristiques physiques : après +/-24h
- Teneur en matières sèches - en poids : +/- 55%

Consommation:

+/- 0,8 kg/m².

Nettoyage des outils:

Immédiatement à l'eau.

Application:

- Nettoyer et dépeussier soigneusement la surface à traiter.
- Ne pas appliquer sur des revêtements à base de goudron.
- Les nids de poules et grosses irrégularités peuvent être préalablement comblées à l'aide d'un asphalte à froid (Tinascoat) mais attendre minimum 3 semaines avant d'appliquer le REFRESH ASPHALT.
- Mélanger REFRESH ASPHALT de façon à obtenir un mélange homogène.
- Etaler le produit à l'aide d'une brosse ou d'une raclette en caoutchouc.
- Sur les revêtements asphaltés neufs, appliquer le REFRESH ASPHALT de préférence sur l'asphalte encore tiède. Laisser sécher 3 à 5 heures hors pluie.
- Sur tout autre asphalte refroidi, le temps de séchage sera supérieur à 5 h.
- Température de la surface entre 10° et 30° C Température idéale entre 15° et 20° C
- Il est normal qu'une légère reémulsification du REFRESH ASPHALT intervienne aux premières pluies. Celle-ci n'altère en rien la qualité du travail de rénovation."

Conservation:

6 mois, à l'abri du gel, en emballage hermétiquement fermé.

Emballage:

25 kg