

IKO PRO REFRESH ASPHALT

Productbeschrijving:

Half vloeibaar thixotroop product op basis van bitumenemulsie, harsen en vulstoffen.

Gebruik:

- Renoveren van verouderde buitenbekledingen in asfalt.
- Vastleggen van de loskomende begrinding van de top laag.
- Bescherming- en dichtingslaag voor onvoldoende verdichte asfaltbekledingen of bekledingen met verweerd oppervlak.
- Oppervlakte bestrijking van parkings, geasfalteerde paden, garageopritten, wegen.
- Vernieuwen van oude, licht gescheurde bekledingen waarvan de structuur nog degelijk is.
- Verbeteren van het rijcomfort en het uitzicht.
- Mag op licht vochtige ondergrond aangebracht worden.

Eigenschappen:

- Vormt een gelijke bekleding.
- Perfecte antislip bekleding door zijn geselecteerde vulstoffen.
- Zeer soepele film.
- Blijft niet kleven.
- Goede weerstand aan temperatuurschommelingen.
- Bevat geen oplosmiddelen.

Kenmerken:

- Kleur: zwart
- Dichtheid bij 20°C: +/- 1.2
- Viscositeit bij 25°C - Brookfield RVT - spindle 6 - 20 t/min: +/- 7.000cps
- Droogtijd bij 20°C - RV50-60%
 - Handdroog: na +/- 8u
 - Bekont zijn fysische eigenschappen: na +/- 24u
- Gehalte droge stof - in gewicht: +/- 55%
- Aangebrachte film op een soepele onderlaag en geplooid op een buigkern van 3cm diametr bij 20°C: geen scheurtjes

Verbruik:

+/- 0.8 kg/m².

Reinigen van gereedschap:

- Onmiddellijk met water
- IKO bitumen cleaner

Verwerken:

- De ondergrond mag licht vochtig zijn.
- Het oppervlak moet zorgvuldig worden gereinigd en stofvrij zijn.
- Niet aanbrengen op bekledingen op basis van steenkoolpek.
- De putten en grote oneffenheden kunnen eerst opgevuld worden met koudasfalt
- Daarna minimum 3 weken wachten alvorens IKOpro refresh asphalt aan te brengen.
- De IKO pro refresh asphalt goed omroeren teneinde een homogeen mengsel te bekomen.
- Het product uitstrijken met een borstel of rubberen vloertrekker.
- Op pas aangelegde asfaltbekleding brengt men IKOpro refresh asphalt aan op de nog lauwe asfalt. Gedurende 3 tot 5 uren laten drogen, beschut tegen de regen.
- Op elke andere, afgekoelde asfaltbekleding bedraagt de droogtijd meer dan 5 uren.
- Temperatuur van het oppervlak tussen 10° en 30°C. Ideale temperatuur tussen 15° en 20°C.
- Het is normaal dat er bij de eerste regenval een lichte re-emulsificatie van de IKOpro refresh asphalt optreedt. Dit verandert niets aan de kwaliteit van het renovatiewerk.
- Geen uitvullingen verwezenlijken met het product.
- Enkel in 1 dunne laag aanbrengen.

Bewaren:

6 maanden, vorstvrij, in hermetisch gesloten verpakking

Afmetingen en palletisatie:

Emmers van 20 kg