IKO EXCELJOINT 33 10.0

1770033

Description:

Bande bitumineuse élastique pour l’étanchéité des joints de dilatation du gros œuvre, avec armature en polyamide, face supérieure sablée et face inférieure avec film thermofusible.

Installation

Pose en adhérence totale par soudage à la flamme. Voir les détails dans Avis Technique ATec 5.2_17-2550_V2.

L’Exceljoint doit toujours être posé en combinaison avec le cordon butyle.

Composition

Type de bitumen	ALPA
Finition supérieure	Sable
Armature	Tissu de polyamide
Finition inférieure	Film thermofusible

Propriétés Techniques:

Résistance à la traction L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	1600
Résistance à la traction I (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	1200
Allongement à la rupture L (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	17
Allongement à la rupture I (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	17
Résistance à l'arrachement au clou (EN 12310-1 MDV N Only MF)	-
Flexibilité à froid (EN 1109 MLV °C Surface/Bottom)	≤-14
Température d'écoulement (EN 1110)	≥120
Résistance au cisaillement (EN 12317-1 MDV N/50 mm)	-
Stabilité dimensionnelle (EN 1107-1 MLV)	-
Résistance au feu	-
Résistance à la diffusion de vapeur (µd)	-
Anti-racine (EN 13948)	-



Dimensions et palettisation:

Epaisseur nominale (mm)	4
Tolérance sur l'épaisseur (mm)	+/- 0.2
Longueur (m)	10
Largeur (m)	0.33
Poids du rouleau (kg)	+/- 15
Nombre de rouleaux/palette	36
Type de palette	IKO Retour

Toujours utiliser un crochet de levage pour palettes adapté pour les transports verticaux.

Certificats:

Avis Technique ATec 5.2_17-2550_V2