

## IKO base Quadra T/F 7.5 m

**01514013**

### OPIS

Podłoże składająca się z bitumu polimerowego oraz osnowy poliestrowo-szklanej. Wierzchnia strona tej papy podkładowej jest wykończona piaskiem a rozprzewadząca ciśnienie pary strona spodnia jest zabezpieczona folią termotopliwą

### MONTAŻ

Montaż: zgrzewanie częściowe

### SKŁAD

Rodzaj bitumu	Polimerowy
Wykończenie strony wierzchniej	Piasek
Osnowa	Poliestrowo-szklana 180 g/m <sup>2</sup>
Wykończenie strony spodniej	Profil "Quadra" z folią termotopliwą

### DANE TECHNICZNE:

Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	1000
Maksymalna siła rozciągająca w poprzek (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	900
Wydłużenie przy maks. sile rozciągającej wzdłuż (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	50
Wydłużenie przy maks. sile rozciągającej w poprzek (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	55
Odporność na rozdieranie przez gwóźdź (EN 12310-1 MDV tylko przy moc. mech.)	≥ 150
Elastyczność w niskiej temperaturze (EN 1109 MLV °C Wierzch/Spód)	≤ -20
Temperatura spływania (EN 1110)	≥ 110
Odporność (złączy) na ścinanie (EN 12317-1 MDV N/50 mm)	≥ 500
Stabilność wymiarowa (EN 1107-1 MLV)	≤ 0.3
Odporność na ogień	Broof(t1-t4)
Odporność na dyfuzję pary wodnej (μd)	NPD
Odporność na przerastanie korzeni (EN 13948)	-

### PAKOWANIE:

Grubość nominalna (mm)	3,0
Tolerancja grubości (mm)	+/- 0,2
Długość (m)	7,5
Szerokość (m)	1
Szerokość zakładu (cm)	10,0
Waga rolki (kg)	+/- 34,5
Ilość rolek na palecie	25
Rodzaj palety	1 x 1,2 m paleta zwrotna

### CERTYFIKATY:

- Produkcja zgodnie z ISO 9001 & 14001

IKO poświadczam niniejszym, że wyrób budowlany jest zgodny z postanowieniami następującej dyrektywy (dyrektyw) Europejskiej, jeśli zainstalowano zgodnie ze wskazówkami instalacji systemu i zasadami określonymi w dokumentacji:

- Dyrektywa Rady 89/106 / EWG w sprawie wyrobów budowlanych
- EN 13707

Certyfikat ZKP uzyskany od jednostki notyfikowanej SGS, zarejestrowanej pod numerem rejestracyjnym 0958.

Numer Certyfikatu: 0958-CPR-2009/1.

