IKO base 460P60 EU 12 m

01510012

Description:

Sous-couche composée de bitume plastomère (APP) et d'une armature en polyester. La face supérieure de cette sous-couche est revêtue de sable et la face inférieure est revêtue de voile de polyester nu.

Installation

Pose en fixations mécaniques ou librement avec lestage

Composition

Type de bitumen	Plastomère
Finition supérieure	Film fusible
Armature	Polyester 180 g/m²
Finition inférieure	Voile de polyester nu

Propriétés Techniques:

Résistance à la traction L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	440 - 540
Résistance à la traction I (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	300 - 400
Allongement à la rupture L (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	25
Allongement à la rupture I (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	35
Résistance à l'arrachement au clou (EN 12310-1 MDV N Only MF)	≥ 100
Flexibilité à froid (EN 1109 MLV °C Surface/Bottom)	≤-5
Température d'écoulement (EN 1110)	≥110
Résistance au cisaillement (EN 12317-1 MDV N/50 mm)	NPD
Stabilité dimensionnelle (EN 1107-1 MLV)	≤ 0.5
Résistance au feu	Froof
Résistance à la diffusion de vapeur (µd)	≥ 100 m
Anti-racine (EN 13948)	-

Dimensions et palettisation:

Epaisseur nominale (mm)	2,2
Tolérance sur l'épaisseur (mm)	+/- 0,2
Longueur (m)	12
Largeur (m)	1
Largeur de chevauchement (cm)	-
Poids du rouleau (kg)	+/- 28
Nombre de rouleaux/palette	24
Type de palette	Europalet

Toujours utiliser un crochet de levage pour palettes adapté pour les transports verticaux.

Certificats:

- Production ISO 9001 & 14001

IKO déclare que ce produit est conforme aux critères des Règles de l'Union européenne suivants tant qu'il est posé conformément aux méthodes de pose décrites dans la documentation technique concernée.

- 89/106/EEC La directive produits de construction
- EN 13707

Le certificat de contrôle de production est obtenu par le laboratoire notifié SGS Notified Body 0958.

n° du Certificat: 0958-CPR-2009/1.