

## IKO base 460P60 EU 12 m

01510012

### OPIS

Podłoże składająca się z bitumu plastomerowego (APP) oraz osnowy poliestrowej. Wierzchnia strona tej papy podkładowej jest wykończona piaskiem a strona spodnia jest zabezpieczona nieimpregnowaną włókniną poliestrową.

### MONTAŻ

Montaż: mocowanie mechaniczne

### SKŁAD

Rodzaj bitumu	Plastomerowy
Wykończenie strony wierzchniej	Folia termotopliwa
Osnowa	Poliestowo 140 g/m <sup>2</sup>
Wykończenie strony spodniej	Nieimpregnowaną włóknina poliestrowa

### DANE TECHNICZNE:

Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	440 - 540
Maksymalna siła rozciągająca w poprzek (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	300 - 400
Wydłużenie przy maks. sile rozciągającej wzdłuż (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	25
Wydłużenie przy maks. sile rozciągającej w poprzek (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	35
Odporność na rozdzieranie przez gwóźdź (EN 12310-1 MDV tylko przy moc. mech.)	≥ 100
Elastyczność w niskiej temperaturze (EN 1109 MLV °C Wierzch/Spód)	≤ -5
Temperatura spływania (EN 1110)	≥ 110
Odporność (złączy) na ścinanie (EN 12317-1 MDV N/50 mm)	NPD
Stabilność wymiarowa (EN 1107-1 MLV)	≤ 0.
Odporność na ogień	Proof
Odporność na dyfuzję pary wodnej (μd)	≥ 44 m
Odporność na przerastanie korzeni (EN 13948)	-

### PAKOWANIE:

Grubość nominalna (mm)	2,2
Tolerancja grubości (mm)	+/- 0,2
Długość (m)	12
Szerokość (m)	1
Szerokość zakładu (cm)	-
Waga rolki (kg)	+/- 26
Ilość rolek na palecie	24
Rodzaj palety	Paleta Euro

### CERTYFIKATY:

- Produkcja zgodnie z ISO 9001 & 14001

IKO poświadczam niniejszym, że wyrób budowlany jest zgodny z postanowieniami następującej dyrektywy (dyrektyw) Europejskiej, jeśli zainstalowano zgodnie ze wskazówkami instalacji systemu i zasadami określonymi w dokumentacji:

- Dyrektywa Rady 89/106 / EWG w sprawie wyrobów budowlanych
- EN 13707

Certyfikat ZKP uzyskany od jednostki notyfikowanej SGS, zarejestrowanej pod numerem rejestracyjnym 0958.

Numer Certyfikatu: 0958-CPR-2009/1.

