

# IKO base P4000 SBS T/F F 8 m

## 01554021

#### **Description:**

Sous-couche composée de bitume élastomère (SBS) et d'une armature en polyester. La face supérieure de cette sous-couche est revêtue de sable et la face inférieure est revêtue d'une feuille thermofusible.

#### Installation

Pose en adhérence totale par soudage à la flamme ou en fixations mécaniques ou librement avec lestage

#### Composition

Type de bitumen	Elastomère
Finition supérieure	Sable
Armature	Polyester 180 g/m²
Finition inférieure	Film fusible

### **Propriétés Techniques:**

•	
Résistance à la traction L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/-20%)	750
Résistance à la traction I (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/-20%)	500
Allongement à la rupture L (EN 12311-1 MDV $\%$ +/- 15% abs.)	40
Allongement à la rupture I (EN 12311-1 MDV $\%$ +/- 15 $\%$ abs.)	40
Résistance à l'arrachement au clou (EN 12310-1 MDV N Only MF)	≥ 150
Flexibilité à froid (EN 1109 MLV °C Surface/Bottom)	≤-20/-10
Température d'écoulement (EN 1110)	
Résistance au cisaillement (EN 12317-1 MDV N/50 mm)	NPD
Stabilité dimensionnelle (EN 1107-1 MLV)	≤ 0.6
Résistance au feu	Froof
Résistance à la diffusion de vapeur (μd)	≥ 155 m
Anti-racine (EN 13948)	-

## **Emballage:**

Epaisseur nominale (mm)	+/- 3,1
Tolérance sur l'épaisseur (mm)	-
Longueur (m)	8
Largeur (m)	1
Largeur de chevauchement (cm)	-
Poids du rouleau (kg)	+/- 32
Nombre de rouleaux/palette	28
Type de palette	1 X 1,2 m single use

Toujours utiliser un crochet de levage pour palettes adapté pour les transports verticaux.

#### **Certificats:**

- 11316-15(TL2)
- Production ISO 9001 & 14001
- (Le produit est) listé dans la base de donnée des produits de construction et peut être utilisé dans la label de construction ECO scandinave

IKO déclare que ce produit est conforme aux critères des Règles de l'Union européenne suivants tant qu'il est posé conformément aux méthodes de pose décrites dans la documentation technique concernée.

- 89/106/EEC La directive produits de construction
- EN 13707
- EN 13969

Le certificat de contrôle de production est obtenu par le laboratoire notifié SGS Notified Body 0958.

n° du Certificat: 0958-CPR-2009/1.



