

## IKO base V3 F/T 10 m

01212321

### Description:

Sous-couche composée de bitume polymère et d'une armature en voile de verre. La face supérieure de cette sous-couche est revêtue d'une feuille thermofusible et la face inférieure est revêtue de sable.

### Installation

Pose en adhérence à la colle bitumineuse à froid ou au bitume chaud ou par soudage à la flamme ou librement avec lestage

### Composition

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Type de bitumen     | Polymère                           |
| Finition supérieure | Film fusible                       |
| Armature            | Voile de verre 60 g/m <sup>2</sup> |
| Finition inférieure | Sable                              |

### Propriétés Techniques:

|   |         |
|---|---------|
| Résistance à la traction L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)   | 350     |
| Résistance à la traction I (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)   | 250     |
| Allongement à la rupture L (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)    | NPD     |
| Allongement à la rupture I (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)    | NPD     |
| Résistance à l'arrachement au clou (EN 12310-1 MDV N Only MF) | NPD     |
| Flexibilité à froid (EN 1109 MLV °C Surface/Bottom)           | ≤-5     |
| Température d'écoulement (EN 1110)                            | ≥100    |
| Résistance au cisaillement (EN 12317-1 MDV N/50 mm)           | NPD     |
| Stabilité dimensionnelle (EN 1107-1 MLV)                      | NPD     |
| Résistance au feu   | Froof   |
| Résistance à la diffusion de vapeur (μd)                      | ≥ 150 m |
| Anti-racine (EN 13948)  | -       |

### Emballage:

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Épaisseur nominale (mm)        | 3                     |
| Tolérance sur l'épaisseur (mm) | +/- 0,2               |
| Longueur (m)                   | 10                    |
| Largeur (m)                    | 1                     |
| Largeur de chevauchement (cm)  | -                     |
| Poids du rouleau (kg)          | +/- 39                |
| Nombre de rouleaux/palette     | 25                    |
| Type de palette                | 1 X 1,2 m retournable |

Toujours utiliser un crochet de levage pour palettes adapté pour les transports verticaux.

### Certificats:

- BENOR
- Production ISO 9001 & 14001

IKO déclare que ce produit est conforme aux critères des Règles de l'Union européenne suivants tant qu'il est posé conformément aux méthodes de pose décrites dans la documentation technique concernée.

- 89/106/EEC La directive produits de construction
- EN 13707

Le certificat de contrôle de production est obtenu par le laboratoire notifié SGS Notified Body 0958.

n° du Certificat: 0958-CPR-2009/1.

