

IKO polybridge 5 T/F 10m

01516915

OPIS

Membrana wodoszczelna składająca się z bitumu plastomerowego (APP) oraz osnowy poliestrowo-szklanej. Wierzchnia strona jest wykończona talkiem a strona spódna jest zabezpieczona folią termotopliwą. Ta papa wierzchniego krycia może być stosowana w systemach jedno- bądź wielowarstwowych.

MONTAŻ

Montaż: zgrzewanie całą powierzchnią lub układanie „luzem” i balastowanie

SKŁAD

Rodzaj bitumu	Plastomerowy
Wykończenie strony wierzchniej	Piasek
Osnowa	Poliestrowo-szklana 280 g/m ²
Wykończenie strony spodniej	Folia termotopliwa

DANE TECHNICZNE:

Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	1000
Maksymalna siła rozciągająca w poprzek (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	900
Wydłużenie przy maks. sile rozciągającej wzdłuż (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	35
Wydłużenie przy maks. sile rozciągającej w poprzek (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	35
Odporność na rozdieranie przez gwóźdź (EN 12310-1 MDV tylko przy moc. mech.)	NPD
Elastyczność w niskiej temperaturze (EN 1109 MLV °C Wierzch/Spód)	≤-15
Temperatura spływania (EN 1110)	≥130
Odporność (złączy) na ścinanie (EN 12317-1 MDV N/50 mm)	≥ 500
Stabilność wymiarowa (EN 1107-1 MLV)	≤ 0.2
Odporność na ogień	NPD
Odporność na dyfuzję pary wodnej (μd)	NPD
Odporność na przerastanie korzeni (EN 13948)	-

PAKOWANIE:

Grubość nominalna (mm)	5
Tolerancja grubości (mm)	+/- 0,2
Długość (m)	10
Szerokość (m)	1
Szerokość zakładu (cm)	-
Waga rolki (kg)	+/- 55
Ilość rolek na palecie	15
Rodzaj palety	1 x 1,2 m jednorazowa

CERTYFIKATY:

- ATG 2936
- Produkcja zgodnie z ISO 9001 & 14001

IKO poświadczam niniejszym, że wyrób budowlany jest zgodny z postanowieniami następującej dyrektywy (dyrektyw) Europejskiej, jeśli zainstalowano zgodnie ze wskazówkami instalacji systemu i zasadami określonymi w dokumentacji:

- Dyrektywa Rady 89/106 / EWG w sprawie wyrobów budowlanych
- EN 14695

Certyfikat ZKP uzyskany od jednostki notyfikowanej SGS, zarejestrowanej pod numerem rejestracyjnym 0958.

Numer Certyfikatu: 0958-CPR-2009/1.

