

# **Bitumen Voranstrich**

### **Bezeichnung:**

Bitumen Voranstrich zur Verbesserung der Haftung von Bitumenbahnen und anderen bituminösen Produkten.

Trockenzeit je nach Untergrund und Witterungsverhältnissen ca. 2 Stunden.

#### **Anwendung:**

Haftgrund für Flächen, die mit IKO roofing Bitumenbahnen oder mit IKO pro flüssigen Produkten behandelt werden.

Kann auf verschiedenen Untergründen aufgetragen werden, z.B. Beton, Mauerwerk, Metall und vorhandenen Bitumenbelägen.

# **Dimensionierung und Palettierung:**

5 | Gebinde (Produktnummer 02401110)

25 | Metalleimer (Produktnummer 02401120)

#### **Haltbarkeit:**

3 Jahre ungeöffnet kühl und trocken lagern.

Bei ordnungsgemäßer Lagerung kann der Inhalt wieder verwendet werden

Aufrecht lagern und transportieren, um ein Auslaufen zu vermeiden.

#### Farbe:

Schwarz

#### **Technische Eigenschaften:**

Trockenmasse +/- 50 %

Dichte +/- 0,89 g/cm<sup>3</sup>

Viskosität 8-12 % Torque (Brookfield 25 °C, spindle 2/50 rpm)



# Verarbeitung:

Der Untergrund muss sauber und frei von Fett, Öl, Schmutz, Staub und losen Bestandteilen sein.

Vorhandene Algen oder Unkraut mit einem Strassenbesen entfernen; den Untergrund vor dem Aufstrich mit IKO pro Stop Grünbelägen behandeln.

IKO pro Bitumen Voranstrich in einer Schicht mit Bürste, Rolle oder druckloser Spritzpistole auftragen.

Der Voranstrich soll trocken sein bevor IKO roofing Bitumendachbahnen oder IKO pro flüssige Produkte verwendet werden.

### Verbrauch:

Bitumen:  $\pm 0.2 \text{ l/m}^2$ 

Beton: 0,25-0,3 l/m<sup>2</sup>

Metall: 0,07-0,1 l/m<sup>2</sup>

Faserzement: 0,08-0,1 l/m<sup>2</sup>

### Reinigung des Werkzeugs:

Benzin

#### Zertifikate:

Produktion ISO 9001 & 14001



Die von der IKO erteilten technischen Informationen über die Anwendung der flüssigen Wasserabdichtungsprodukte werden in gutem Glauben auf der Grundlage der heutigen Kenntnisse und Erfahrungen der IKO und in der Annahme, dass diese Produkte entsprechend den oben von der IKO angegebenen Eigenschaften und/oder Empfehlungen und unter normalen Umständen benutzt werden und unter dem Vorbehalt der richtigen Lagerung und Behandlung der Produkte erteilt. Die obengenannten Informationen bezwecken nur die Informierung des Benutzers über die unterschiedlichen Eigenschaften und/oder Empfehlungen und können keinesfalls als eine Garantie bezüglich der Handelsfähigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck betrachtet werden, unter Berücksichtigung der stets veränderlichen Umgebungsfaktoren, wie die konkreten Umstände auf der Baustelle, die Benutzung unterschiedlicher Materialien, die Grundschichten, ... IKO kann infolgedessen und vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen zwingenden Rechts auf der Grundlage der erteilten Informationen, jedweder sonstigen schriftlichen Empfehlungen und/oder Ratschläge nicht haftbar gemacht werden. Im Zweifelsfall über die Verarbeitung, die endgültige Verwendung oder die Anwendung dieser Produkte setzen Sie sich bitte mit der IKO in Verbindung. Benutzer müssen stets die neueste Ausgabe des technischen Datenblatts heranziehen, von dem ein Exemplar auf Verlangen erteilt wird oder auf https://de.iko.com/gefunden werden kann.