

Régénérant Bitume

Description:

Enduit de rénovation semi-liquide élastique à base de bitume, renforcé par des fibres synthétiques, qui prolonge la durée de vie de la surface traitée

Bonne résistance au vieillissement, aux rayons UV et aux influences atmosphériques.

Domaines d'emploi:

Protection, entretien et rénovation de membranes de toiture bitumineuses, plaques ondulées en fibrociment et béton afin de prolonger leur durée de vie.

Ne pas utiliser IKO pro Régénérant Bitume sur des toitures-terrasses circulables.

Dimensions et palettisation:

Bidon en métal de 5L (référence 02401560)

Seau en métal de 25L (référence 02401570)

Conservation:

3 ans dans son emballage non entamé dans un endroit frais et sec.

Les récipients utilisés partiellement peuvent être refermés et réutilisés après un entreposage correct.

Stocker et transporter debout.

Couleur:

Noir

Propriétés Techniques:

Matière sche +/- 70% Densité +/- 1,02 g/cm³

Viscosité 7.500-11.500 mPas (Haake 25°C)



Mise en oeuvre:

Le support doit être en bon état, propre, exempt de graisse et débarrassé de toutes particules non adhérentes.

En cas de présence de dépôts verts (algues, moisissures,...) les enlever au moyen d'un balai rigide et nettoyer la surface avec IKO pro Stop Dépôts

Réparer les phénomènes de viellissement locaux, tels cloques et fissures, au moyen d' IKO pro Mastic Toiture.

Imprégner au préalable les surfaces poreuses et anciennes membranes bitumineuses par application d'une couche de primaire (IKO pro Primaire Bitume Adérosol- Primaire Bitume SR - Primaire ECOL'eau).

Appliquer IKO pro Régénérant Bitume au moyen d'une brosse ou d'un rouleau en deux couches. Attendre 24 heures entre les couches.

Afin d'éviter la formation de craquelé, le revêtement ne peut être sous de l'eau stagnante lors du séchage.

Consommation:

± 0,4 L/m² par couche

Nettoyage des outils:

White-spirit

Certificats:

Production ISO 9001 & 14001



Les informations techniques fournies par IKO en matière d'application des produits d'étan-chement liquides sont données de bonne foi sur la base de la connaissance et de l'expé-rience actuelles d'IKO et dans la supposition que ces produits soient utilisés conformément aux caractéristiques et/ou recommandations mentionnées ci-dessus par IKO et cela sous des circonstances normales et sous réserve que ces produits soient entreposés et traités de manière correcte. L'information mentionnée ci-dessus a uniquement pour objectif d'infor-mer l'utilisateur quant aux différentes caractéristiques et/ou recommandations et ne peut d'aucune façon être considérée comme une garantie en matière de négociabilité et de convenance pour un objectif déterminé étant donné des facteurs environnementaux toujours variables, comme les circonstances concrètes sur le chantier, l'utilisation de matériaux dif-férents, les sous-couches... IKO ne peut par conséquent, sauf stipulations contraires de droit contraignant, pas être tenue responsable sur la base de l'information fournie, de tout(e)(s) autre(s) recommandations et/ou conseil écrit(es). Veuillez prendre contact



avec IKO en cas de quelconque doute concernant le traitement, l'utilisation finale ou l'application de ces produits. Les utilisateurs doivent toujours consulter l'édition la plus récente de la feuille d'information technique. Un exemplaire de celle-ci peut être fourni sur demande ou peut être trouvé sur https://eu.iko.com.