

Dachanstrich

Bezeichnung:

Zähflüßige Bitumen Renovierungsbeschichtung, verstärkt mit Kunststofffasern zwecks Verlängerung der Lebensdauer des bestrichenen Materials.

Hoher Widerstand gegenüber Alterung, UV-Strahlen und atmosphärischen Einflüssen.

Anwendung:

Reparatur, Wartung und Renovierung von Bitumendachbahnen und Dachrinnen, Faserzement- Wellplatten und Beton.

IKO pro Dachanstrich nicht auf Dachflächen verwenden, die häufig begangen werden.

Dimensionierung und Palettierung:

5 | Gebinde (Produktnummer 02401560)

25 I Hobbock (Produktnummer 02401570)

Haltbarkeit:

3 Jahre ungeöffnet kühl und trocken lagern.

Bei ordnungsgemäßer Lagerung kann der Inhalt wieder verwendet werden.

Aufrecht lagern und transportieren, um ein Auslaufen zu vermeiden.

Farbe:

Schwarz

Technische Eigenschaften:

Trockenmasse +/- 70 % Dichte +/- 1,02 g/cm³

Viskosität 7.500-11.500 mPas (Haake 25 °C)



Verarbeitung:

Der Untergrund muss sauber und frei von Fett, Öl, Schmutz, Staub und losen Bestandteilen sein.

Vorhandene Algen oder Unkraut mit einem Strassenbesen entfernen; den Untergrund vor dem Aufstrich mit IKO pro Stop Grünbelägen behandeln.

Lokale Alterungphänomen wie Blasen und Risse mit IKO pro Spachtelmasse verschließen.

Poröse Untergründe mit IKO pro Bitumen Voranstrich – Schnell Trocknender Voranstrich - ECO Voranstrich anstreichen.

IKO pro Dachanstrich mit der Bürste oder Rolle in zwei Schichten auftragen. Vor dem Auftragen der zweiten Schicht muss die erste trocken sein. Die Trockenzeit beträgt ca. 24 Stunden.

Um Craquelébildung zu vermeiden, darf während des Trocknungsprozesses die Beschichtung nicht unter Wasser sein.

Verbrauch:

± 0,4 l/m² pro Schicht

Reinigung des Werkzeugs:

Benzin

Zertifikate:

Produktion ISO 9001 & 14001



Die von der IKO erteilten technischen Informationen über die Anwendung der flüssigen Wasserabdichtungsprodukte werden in gutem Glauben auf der Grundlage der heutigen Kenntnisse und Erfahrungen der IKO und in der Annahme, dass diese Produkte entsprechend den oben von der IKO angegebenen Eigenschaften und/oder Empfehlungen und unter normalen Umständen benutzt werden und unter dem Vorbehalt der richtigen Lagerung und Behandlung der Produkte erteilt. Die obengenannten Informationen bezwecken nur die Informierung des Benutzers über die unterschiedlichen Eigenschaften und/oder Empfehlungen und können keinesfalls als eine Garantie bezüglich der Handelsfähigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck betrachtet werden, unter Berücksichtigung der stets veränderlichen Umgebungsfaktoren, wie die konkreten Umstände auf der Baustelle, die Benutzung unterschiedlicher Materialien, die Grundschichten, ... IKO kann infolgedessen und vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen zwingenden Rechts auf der Grundlage der erteilten Informationen, jedweder sonstigen schriftlichen Empfehlungen und/oder Ratschläge nicht haftbar gemacht werden. Im Zweifelsfall über die Verarbeitung, die endgültige Verwendung oder die Anwendung dieser Produkte



setzen Sie sich bitte mit der IKO in Verbindung. Benutzer müssen stets die neueste Ausgabe des technischen Datenblatts heranziehen, von dem ein Exemplar auf Verlangen erteilt wird oder auf https://de.iko.com gefunden werden kann.