

Fassaden-Schutz

Bezeichnung:

Farblose, wasserabweisende Beschichtung für Außenwände.

Wandimprägnierung auf Basis feuchtigkeitsabweisender Siloxanharze.

Anwendung:

Wasserabweisend machen von porösen vertikalen Baustoffen wie Beton, Mörtel, (Back)Stein.

Präventiver Schutz von Konstruktionen, die ständig Regen ausgesetzt sind.

Nicht geeignet für die Behandlung von Naturstein.

Dimensionierung und Palettierung:

5L Gebinde (Produktnummer 02400660)

25L Hobbock (Produktnummer 02400670)

Haltbarkeit:

12 Monate ungeöffnet, trocken, kühl und frostfrei lagern.

Bei ordnungsgemäßer Lagerung kann der Inhalt wieder verwendet werden.

Stocker et transporter debut.

Farbe:

Transparent

Technische Eigenschaften:

Trockenmasse +/- 5%

Dichte +/- 0,78 g/cm³

Verarbeitung:

Der Untergrund muss sauber und frei von Fett, Öl, Schmutz, Staub und losen Bestandteilen sein.

Die sichtbare Auslaugung (Salpeter) zuerst von der Oberfläche mit verdünnter Säure abwaschen, Mischung von 1 L Chlor- oder Salzsäure und 40 L Wasser. Danach gründlich mit Wasser reinigen.

Vorhandene Algen oder Unkraut mit einem Strassenbesen entfernen; den Untergrund vor dem Aufstrich mit IKO pro Stop Grünbelägen behandeln.

Zustand der Fugen kontrollieren; verwitterte Fugen zuerst reparieren.

IKO pro Fassadenschutz ausschließlich auf Untergründe auftragen, die mindestens ein Monat alt sind, wovon die Fugen komplett ausgehärtet sind. Solange ein neues Mauerwerk nicht vollständig trocken ist, besteht das Risiko von Ausblühungen (Salze) und Laugung (Kalk).

Die Verarbeitungstemperatur muss zwischen 5°C und 25°C sein. Nicht in der vollen Sonne verarbeiten.

Die Oberfläche bis zur vollständigen Sättigung behandeln, bis das Produkt nicht mehr im Untergrund eindringt: mit einer Vakuumpistole, in einer oder zwei Schichten kreuzweise oder mit einer Bürste, in 2 Schichten mit einer Zwischenzeit von ca. 2 Stunden.

Verbrauch:

0,25-1,2 L/m² je nach Zusammensetzung und Porosität des Mauerwerks

Reinigung des Werkzeugs:

Sofort mit Benzin

Zertifikate:

Produktion ISO 9001 & 14001



Die von der IKO erteilten technischen Informationen über die Anwendung der flüssigen Wasserabdichtungsprodukte werden in gutem Glauben auf der Grundlage der heutigen Kenntnisse und Erfahrungen der IKO und in der Annahme, dass diese Produkte entsprechend den oben von der IKO angegebenen Eigenschaften und/oder Empfehlungen und unter normalen Umständen benutzt werden und unter dem Vorbehalt der richtigen Lagerung und Behandlung der Produkte erteilt. Die obengenannten Informationen bezwecken nur die Informierung des Benutzers über die unterschiedlichen Eigenschaften und/oder Empfehlungen und können keinesfalls als eine Garantie bezüglich der Handelsfähigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck betrachtet werden, unter Berücksichtigung der stets veränderlichen Umgebungsfaktoren, wie die konkreten Umstände auf der Baustelle, die Benutzung unterschiedlicher Materialien, die Grundsichten, ... IKO kann infolgedessen und vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen zwingenden Rechts auf der Grundlage der erteilten Informationen, jedweder sonstigen schriftlichen Empfehlungen und/oder Ratschläge nicht haftbar gemacht werden. Im Zweifelsfall über die Verarbeitung, die endgültige Verwendung oder die Anwendung dieser Produkte setzen Sie sich bitte mit der IKO in Verbindung. Benutzer müssen stets die neueste Ausgabe des technischen Datenblatts heranziehen, von dem ein Exemplar auf Verlangen erteilt wird oder auf be.iko.com gefunden werden kann.