

Refresh Asphalt

Bezeichnung:

Zähflüssige und lösemittelfreie Bitumenemulsion, mit Harzen und Füllstoffen angereichert.

Anwendung:

Für Renovierung veralteter Außenasphaltdecken und Befestigung der Deckschicht.

Dimensionierung und Palettierung:

20 kg Hobbock (Produktnummer 02100000)

Haltbarkeit:

12 Monate ungeöffnet, trocken, kühl und frostfrei lagern

Bei ordnungsgemäßer Lagerung kann der Inhalt wieder verwendet werden.

Aufrecht lagern und transportieren, um ein Auslaufen zu vermeiden.

Farbe:

Schwarz

Technische Eigenschaften:

Trockenmasse	+/- 65%
Densität	+/- 1,2 g/cm ³
Viskosität	+/- 7.000 cPs (25 °C, Brookfield spindle 6, 20 rpm)



Verarbeitung:

Der Untergrund muss sauber und frei von Fett, Öl, Schmutz, Staub und losen Bestandteilen sein.

Darf auf einem leicht feuchten Untergrund aufgetragen werden.

Die Verarbeitungstemperatur soll zwischen 10 °C und 30 °C sein.

Die Löcher und großen Unebenheiten zuerst mit Kaltasphalt (IKO pro Tinascoat oder IKO rephalt) auffüllen. Danach mindestens 3 Wochen vor dem Auftragen von IKO pro Refresh Asphalt warten.

IKO pro Refresh Asphalt gut umrühren, um eine homogene Mischung zu bekommen.

Produkt mit Bürste oder Gummi-Bodenabzieher austreichen.

Bei einer gerade angelegten Asphaltauskleidung wird IKO pro Refresh Asphalt auf den noch lauen Asphalt aufgetragen. 3 bis 5 Stunden, regengeschützt, trocknen lassen.

Bei jeder anderen, abgekühlten Asphaltauskleidung beträgt die Trockenzeit mehr als 5 Stunden.

Verbrauch:

± 0,8 kg/m²

Reinigung des Werkzeugs:

Mit Wasser, wenn das Produkt noch nass ist oder mit Benzin, wenn es trocken ist.

Zertifikate:

Produktion ISO 9001 & 14001





Die von der IKO erteilten technischen Informationen über die Anwendung der flüssigen Wasserabdichtungsprodukte werden in gutem Glauben auf der Grundlage der heutigen Kenntnisse und Erfahrungen der IKO und in der Annahme, dass diese Produkte entsprechend den oben von der IKO angegebenen Eigenschaften und/oder Empfehlungen und unter normalen Umständen benutzt werden und unter dem Vorbehalt der richtigen Lagerung und Behandlung der Produkte erteilt. Die obengenannten Informationen bezwecken nur die Informierung des Benutzers über die unterschiedlichen Eigenschaften und/oder Empfehlungen und können keinesfalls als eine Garantie bezüglich der Handelsfähigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck betrachtet werden, unter Berücksichtigung der stets veränderlichen Umgebungsfaktoren, wie die konkreten Umstände auf der Baustelle, die Benutzung unterschiedlicher Materialien, die Grundsichten, ... IKO kann infolgedessen und vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen zwingenden Rechts auf der Grundlage der erteilten Informationen, jedweder sonstigen schriftlichen Empfehlungen und/oder Ratschläge nicht haftbar gemacht werden. Im Zweifelsfall über die Verarbeitung, die endgültige Verwendung oder die Anwendung dieser Produkte setzen Sie sich bitte mit der IKO in Verbindung. Benutzer müssen stets die neueste Ausgabe des technischen Datenblatts heranziehen, von dem ein Exemplar auf Verlangen erteilt wird oder auf <https://de.iko.com> gefunden werden kann.