Quick Primer

Beskrivelse:

Hurtigtørrende bitumenprimer designet til at aktivere og forberede underlag før påføring af bitumen-tætningsprodukter.

Tørretid ca. 30 minutter, afhængigt af underlaget og vejrforholdene.

MAL-Code: 5-3



Anvendelse:

Aktivering af underlaget før påføring af IKO bitumen tagpap og IKO pro flydende produkter.

Kan påføres mange underlag, herunder beton, murværk, metal og eksisterende bitumen tagpap.

Størrelse og palletering:

- 500 ml spray (varenummer 02401185)
- 5 l spand (varenummer 02401150)

Opbevaring:

3 år i hermetisk lukket emballage, ved opbevaring på et tørt og køligt sted.

Delvist brugte beholdere kan lukkes igen og genbruges efter korrekt opbevaring.

Farve:

Sort

Tekniske egenskaber:

Tørstof	+/- 65%
Densitet	+/- 1,2 g/cm³
Viskositet	+/- 7.000 cPs (25°C,Brookfield spindle 6, 20 rpm)

Påføring:

Underlaget skal være fast, rent og fri for fedt og ikke-vedhæftende partikler.

Alger og svampe skal fjernes med en stiv kost, og overfladen behandles med IKO pro Algae and Fungi Remover.

Påfør IKO pro Fast Dry Primer i ét lag med en pensel, rulle eller airless sprøjtepistol.

Sørg for, at primeren er tør, før du påfører IKO tagbitumentagpap eller flydende IKO pro-produkter.

Forbrug:

- Bitumen: ± 0,2 L/m²
- Beton: 0,25-0,3 L/m²
- Metal: 0,07-0,1 L/m²
- Fibercement: 0,08-0,1 L/m²

Rengøring af værktøj:

Mærkeskallet terpentin

Certifikater:

Produktion ISO 9001 & 14001

De tekniske oplysninger vedr. anvendelsen af flydende vandtætningsprodukter leveret af IKO gives i god tro på baggrund af IKOs nuværende knowhow og erfaring, og forudsætter, at disse produkter vil blive anvendt i overensstemmelse med ovennævnte anbefalinger, under normale omstændigheder, og at disse produkter er blevet opbevaret og håndteret korrekt. Ovennævnte oplysninger er kun beregnet til at informere brugeren om de forskellige egenskaber og/eller anbefalinger. og kan på ingen måde betragtes som en garanti med hensyn til salgbarhed og egnethed til et specifikt formål i betragtning af de konstant skiftende miljøfaktorer, herunder de specifikke forhold på byggepladsen, brugen af forskellige materialer og underlag osv. Som følge heraf, og med undtagelse af bindende juridiske bestemmelser om det modsatte, kan IKO ikke holdes ansvarlig på baggrund af de givne oplysninger og andre skriftlige anbefalinger og/eller rådgivning. Kontakt venligst IKO, hvis du har tvivl om forarbejdningen, slutanvendelsen eller anvendelsen af disse produkter. Brugere anbefales at konsultere den seneste udgave af det tekniske datablad. En kopi af dette vil blive udleveret efter anmodning eller kan fås fra eu.iko.com.