Rénovation Zinc

Description:

Coating liquide bi-composant, auto-nivelant et de couleur métalique à base de polyuréthane, qui forme, une fois durci, une surface reflétant lisse et sans joints.

Domaines d´emploi:

Réparation et protection durable de toitures et de gouttières en métal (zinc, cuivre, plomb, aluminium, fer,...) contre la corrosion, les pluies acides, les rayons UV et autres effets environnementaux agressifs.

Protection préventive de nouveaux supports en métal; prolonge considérablement la durée de vie du zinc, du cuivre, du fer, du plomb, de l’aluminium,....

Dimensions et palettisation:

Bidon en métal de 1,5L (référence 02783401)

Conservation:

2 ans dans son emballage non entamé dans un endroit frais, sec et à l'abir du gel.

Couleur:

Métal

Mise en oeuvre:

Le support doit être en bon état, propre, sec, exempt de graisse et de rouille et débarrassé de toutes particules non adhérentes.

Brosser préalablement la surface à traiter avec une brosse métallique afin de la rendre rugueuse. Dégraisser la surface à l’aide d’une solution d’eau et d’ammoniaque ou d’un dégraisseur synthétique. Ne traiter les nouveaux supports qu’après 6 mois.

Coller les perforations visibles à l’aide d’un tape afin d’éviter l’écoulement du revêtement liquide. Fortifier les fissures à l’aide du voile IKO protect Teknostrip, placé dans la première couche d’IKO pro Rénovation Zinc.

Bien mélanger le composant A et le composant B séparément. Ajouter le composant A au composant B. Bien remuer ce mélange à l’aide d’une spatule en bois, afin d’obtenir une couleur zinc homogène.

Déverser le revêtement sur le support préalablement traité et mmédiatement diviser à l’aide d’une brosse.

Après mélange du composant A au composant B: mise en œuvre endéans les 30 minutes (température du produit de 20°C), endéans les 60 minutes (température du produit de 10°C).

Après la mise en œuvre, protéger 4 heures contre la pluie.

Une couche est suffisante. Dans des cas extrêmes, appliquer une seconde couche après 24 heures, après que la première couche est rendue rugueuse à l’aide d’une brosse métallique.

Consommation:

Par kit: 2,5 m² ou ± 8 m courant de gouttière ayant une largeur de 20 cm

Nettoyage des outils:

Mécaniquement après durcissement

Certificats:

Producton ISO 9001 & 14001

Les informations techniques fournies par IKO en matière d'application des produits d'étan-chement liquides sont données de bonne foi sur la base de la connaissance et de l'expé-rience actuelles d'IKO et dans la supposition que ces produits soient utilisés conformément aux caractéristiques et/ou recommandations mentionnées ci-dessus par IKO et cela sous des circonstances normales et sous réserve que ces produits soient entreposés et traités de manière correcte. L'information mentionnée ci-dessus a uniquement pour objectif d'infor-mer l'utilisateur quant aux différentes caractéristiques et/ou recommandations et ne peut d'aucune façon être considérée comme une garantie en matière de négociabilité et de con-venance pour un objectif déterminé étant donné des facteurs environnementaux toujours variables, comme les circonstances concrètes sur le chantier, l'utilisation de matériaux dif-férents, les sous-couches... IKO ne peut par conséquent, sauf stipulations contraires de droit contraignant, pas être tenue responsable sur la base de l'information fournie, de tout(e)(s) autre(s) recommandations et/ou conseil écrit(es). Veuillez prendre contact avec IKO en cas de quelconque doute concernant le traitement, l'utilisation finale ou l'application de ces produits. Les utilisateurs doivent toujours consulter l'édition la plus récente de la feuille d'information technique. Un exemplaire de celle-ci peut être fourni sur demande ou peut être trouvé sur be.iko.com.