

Zink Renovierung

Bezeichnung:

Flüssiges 2-Komponenten wasserdichtes, selbst ebnendes, metallfarbenes Coating auf Polyurethanbasis, bildet nach dem Aushärten eine glatte und nahtlos reflektierende Oberfläche.

Anwendung:

Reparieren und auf nachhaltige Weise schützen von alten und neuen Metalldächern und -rinnen (Zink, Kupfer, Blei, Aluminium, Eisen,...) gegen Korrosion, sauren Regen, UV-Strahlen und andere aggressiven Umwelteinflüsse.

Präventiver Schutz neuer Metalloberflächen; verlängert ansehnlich die Lebensdauer von Zink, Blei, Aluminium, Kupfer, Eisen usw.

Dimensionierung und Palettierung:

1,5L Gebinde (Produktnummer 02783401)

Haltbarkeit:

2 Jahre ungeöffnet, trocken, kühl und frostfrei lagern

Farbe:

Metall

Verarbeitung:

Der Untergrund muss sauber und frei von Fett, Öl, Schmutz, Rost und losen Bestandteilen sein.

Die zu behandelnde Oberfläche mit einer Stahlbürste aufräumen und mit einer Lösung von Wasser und Ammoniak oder synthetischem Fettlöser entfetten. Neue Metalle erst nach etwa 6 Monaten behandeln.

Sichtbare Perforationen mit Klebeband abkleben, um ein Weglaufen zu verhindern. Risse mit IKO protect Teknostrip verstärken- das in die erste Schicht IKO pro Zink Renovierung angebracht wird.

Komponente A und B separat anrühren. Danach die Komponente A komplett zu Komponente B geben. Diese danach intensiv mit einem Holzhührstab mischen, sodass eine einheitliche Zinkfarbe entsteht.

Über den vorbereiteten Untergrund gießen und alles sofort mit einem Pinsel leicht verteilen.

Verarbeitung nach Mischung (A+B): ± 30 Minuten bei 20°C , ± 60 Minuten bei 10°C (Produkttemperatur)

Nach der Anbringung ± 4 Stunden gegen Regen schützen.

Eine Schicht ist ausreichend. In extremen Fällen kann nach 24 Stunden eine zweite Schicht angebracht werden, wobei die erste Schicht dann mit einer Stahlbürste aufgeraut werden muss.

Verbrauch:

Pro Kit: $2,5 \text{ m}^2$ oder $\pm 8 \text{ m}$ Rinne mit einer Bodenbreite von 20 cm

Reinigung des Werkzeugs:

Mechanisch nach dem Aushärten

Zertifikate:

Produktion ISO 9001 & 14001



Die von der IKO erteilten technischen Informationen über die Anwendung der flüssigen Wasserabdichtungsprodukte werden in gutem Glauben auf der Grundlage der heutigen Kenntnisse und Erfahrungen der IKO und in der Annahme, dass diese Produkte entsprechend den oben von der IKO angegebenen Eigenschaften und/oder Empfehlungen und unter normalen Umständen benutzt werden und unter dem Vorbehalt der richtigen Lagerung und Behandlung der Produkte erteilt. Die obengenannten Informationen bezwecken nur die Informierung des Benutzers über die unterschiedlichen Eigenschaften und/oder Empfehlungen und können keinesfalls als eine Garantie bezüglich der Handelsfähigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck betrachtet werden, unter Berücksichtigung der stets veränderlichen Umgebungsfaktoren, wie die konkreten Umstände auf der Baustelle, die Benutzung unterschiedlicher Materialien, die Grundsichten, ... IKO kann infolgedessen und vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen zwingenden Rechts auf der Grundlage der erteilten Informationen, jedweder sonstigen schriftlichen Empfehlungen und/oder Ratschläge nicht haftbar gemacht werden. Im Zweifelsfall über die Verarbeitung, die endgültige Verwendung oder die Anwendung dieser Produkte setzen Sie sich bitte mit der IKO in Verbindung. Benutzer müssen stets die neueste Ausgabe des technischen Datenblatts heranziehen, von dem ein Exemplar auf Verlangen erteilt wird oder auf be.iko.com gefunden werden kann.