

## IKO segura 6 m

01570792

### OPIS

Membrana wodoszczelna składająca się z bitumu elastomerowego (SBS) o własnościach ogniochronnych oraz osnowy poliestrowo-szklanej. Wierzchnia strona jest wykończona, zawierającym tlenek tytanu, białym granulatem (SRI 82) a strona spodnia jest zabezpieczona bitum samoprzylepny. Ta papa wierzchniego krycia może być stosowana w systemach jedno- bądź wielowarstwowych.

### MONTAŻ

Montaż: klejenie całą powierzchnią do podłoża zgruntowanego IKOpro Activator.

Temperatura przetwarzania (tylko układanie samoprzylepne)  $\geq 5^{\circ}\text{C}$ .

W temperaturze  $\leq 10^{\circ}\text{C}$ . Przed montażem rolki powinny być przechowywane w pomieszczeniu o temperaturze  $\geq 10^{\circ}\text{C}$ .

Chronić rolki przed promieniowaniem UV w przypadku przechowywania dłuższego niż jeden tydzień.

### SKŁAD

Rodzaj bitumu	Elastomerowy
Wykończenie strony wierzchniej	Biały granulata
Osnowa	Poliestrowo-szklana 250 g/m <sup>2</sup> (laminat 3-warstwowy)
Wykończenie strony spodniej	Bitum samoprzylepny z folia antyadhezyjna

### DANE TECHNICZNE:

Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	1000
Maksymalna siła rozciągająca w poprzek (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	900
Wydłużenie przy maks. sile rozciągającej wzdłuż (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	50
Wydłużenie przy maks. sile rozciągającej w poprzek (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	55
Odporność na rozdieranie przez gwóźdź (EN 12310-1 MDV tylko przy moc. mech.)	$\geq 150$
Elastyczność w niskiej temperaturze (EN 1109 MLV °C Wierzch/Spód)	$\leq -20$
Temperatura spływania (EN 1110)	$\geq 110$
Odporność (złączy) na ścinanie (EN 12317-1 MDV N/50 mm)	$\geq 500$
Stabilność wymiarowa (EN 1107-1 MLV)	$\leq 0.3$
Odporność na ogień	Broof(t1-t4)
Odporność na dyfuzję pary wodnej ( $\mu\text{d}$ )	NPD
Odporność na przerastanie korzeni (EN 13948)	-

### PAKOWANIE:

Grubość nominalna (mm)	4,0
Tolerancja grubości (mm)	+/- 0,2
Długość (m)	6
Szerokość (m)	1
Szerokość zakładu (cm)	10,0 (Nakładanie się bezpieczeństwa)
Waga rolki (kg)	+/- 31,5
Ilość rolek na palecie	25
Rodzaj palety	1 x 1,2 m jednorazowa

Do transportu pionowego należy zawsze używać odpowiedniego haka podnośnikowego do palet.

### CERTYFIKATY:

- CTG 500
- CTG 503
- Produkcja zgodnie z ISO 9001 & 14001

IKO poświadczam niniejszym, że wyrób budowlany jest zgodny z postanowieniami następującej dyrektywy (dyrektyw) Europejskiej, jeśli zainstalowano zgodnie ze wskazówkami instalacji systemu i zasadami określonymi w dokumentacji:

- Dyrektywa Rady 89/106 / EWG w sprawie wyrobów budowlanych
- EN 13707

Certyfikat ZKP uzyskany od jednostki notyfikowanej SGS, zarejestrowanej pod numerem rejestracyjnym 0958.

Numer Certyfikatu: 0958-CPR-2009/1.

