

IKO segura 6 m

01570792

OPIS

Membrana wodoszczelna składająca się z bitumu elastomerowego (SBS) o właściwościach ogniochronnych oraz osnowy poliestrowo-szklanej. Wierzchnia strona jest wykończona, zawierającym tlenek tytanu, białym granulatem (SRI 82) a strona spodnia jest zabezpieczona bitum samoprzylepny. Ta papa wierzchniego krycia może być stosowana w systemach jedno- bądź wielowarstwowych.

MONTAŻ

Montaż: klejenie całą powierzchnią do podłoża zgruntowanego IKOpro Activator.

Temperatura przetwarzania (tylko układanie samoprzylepne) $\geq 5^{\circ}\text{C}$.

W temperaturze $\leq 10^{\circ}\text{C}$. Przed montażem rolki powinny być przechowywane w pomieszczeniu o temperaturze $\geq 10^{\circ}\text{C}$.

Chronić rolki przed promieniowaniem UV w przypadku przechowywania dłuższego niż jeden tydzień.

SKŁAD

| | |
|--------------------------------|--|
| Rodzaj bitumu | Elastomerowy |
| Wykończenie strony wierzchniej | Biały granulata |
| Osnowa | Poliestrowo-szklana 250 g/m ² (laminat 3-warstwowy) |
| Wykończenie strony spodniej | Bitum samoprzylepny z folia antyadhezyjna |

DANE TECHNICZNE:

| | |
|--|--------------|
| Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%) | 1000 |
| Maksymalna siła rozciągająca w poprzek (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%) | 900 |
| Wydłużenie przy maks. sile rozciągającej wzdłuż (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.) | 50 |
| Wydłużenie przy maks. sile rozciągającej w poprzek (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.) | 55 |
| Odporność na rozdieranie przez gwóźdź (EN 12310-1 MDV tylko przy moc. mech.) | ≥ 150 |
| Elastyczność w niskiej temperaturze (EN 1109 MLV °C Wierzch/Spód) | ≤ -20 |
| Temperatura spływania (EN 1110) | ≥ 110 |
| Odporność (złączy) na ścinanie (EN 12317-1 MDV N/50 mm) | ≥ 500 |
| Stabilność wymiarowa (EN 1107-1 MLV) | ≤ 0.3 |
| Odporność na ogień | Broof(t1-t4) |
| Odporność na dyfuzję pary wodnej (μd) | NPD |
| Odporność na przerastanie korzeni (EN 13948) | - |

PAKOWANIE:

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Grubość nominalna (mm) | 4,0 |
| Tolerancja grubości (mm) | +/- 0,2 |
| Długość (m) | 6 |
| Szerokość (m) | 1 |
| Szerokość zakładu (cm) | 10,0 (Nakładanie się bezpieczeństwa) |
| Waga rolki (kg) | +/- 31,5 |
| Ilość rolek na palecie | 25 |
| Rodzaj palety | 1 x 1,2 m jednorazowa |

Do transportu pionowego należy zawsze używać odpowiedniego haka podnośnikowego do palet.

CERTYFIKATY:

- CTG 500
- CTG 503
- Produkcja zgodnie z ISO 9001 & 14001

IKO poświadczam niniejszym, że wyrób budowlany jest zgodny z postanowieniami następującej dyrektywy (dyrektyw) Europejskiej, jeśli zainstalowano zgodnie ze wskazówkami instalacji systemu i zasadami określonymi w dokumentacji:

- Dyrektywa Rady 89/106 / EWG w sprawie wyrobów budowlanych
- EN 13707

Certyfikat ZKP uzyskany od jednostki notyfikowanej SGS, zarejestrowanej pod numerem rejestracyjnym 0958.

Numer Certyfikatu: 0958-CPR-2009/1.

