IKO Oecophalt Blue 0/6 Copro

Productbeschrijving:

Koud verwerkbaar reactief asfalt. Zonder solvent.

Gebruik:

Herstellen van wegdek in asflat en beton, klasse A

Eigenschappen:

- Snelle uitharding (Bij 20 C° start de uitharding +/- na 1 uur).
- Klaar voor gebruik.
- Uitstekende aanhechting.
- Onmiddellijke en definitieve herstelling.
- Kan onmiddellijk na plaatsing vrijgegeven worden voor verkeer.
- IKO Oecophalt Blue 0/6 beschikt over een hoge interne flexibiliteit welke bijdraagt tot zijn stabiliteit.
- Kan verwerkt worden bij lage temperaturen onder 0°C.

Kenmerken:

- Kleur : zwart
- Kaliber : 0/6 – gesloten structuur
- Copro gecertificeerd
- Technische fiche snelcode 1316/5280
- Certificaatnummer 1316/61
- PTV 861 klasse A

Verbruik:

+/- 25 kg/m² per cm dikte.

Reinigen van gereedschap:

IKO bitumen cleaner

Verwerken:

Voorbereiden van de ondergrond

- Indien mogelijk, zaag het beschadigde deel uit om zodoende een rechte naad te bekomen.Reinig het oppervlakte van stof en losse delen.Verwijder water en modder.
- Het is aangewezen om IKO rephalt primer spray te gebruiken aan de naden of op de plaatsen waar met tot 0 cm wil uitwerken.
- Op betonnen ondergrond steeds IKO rephalt primer spray gebruiken.

Plaatsen van IKO Oecophalt Blue 0/6

- IKO Oecophalt Blue 0/6 uitspreiden met een hark en aandammen met een straatstamper of trilplaat.
- Giet een weinig water over IKO Oecophalt Blue 0/6 en meng.
- Men kan eventueel het glas water in de emmer gieten en mengen alvorens het product te plaatsen.
- Indien de diepte meer als 5 cm bedraagt, per laagdikte van 4 à 5 cm compacteren.
- IKO Oecophalt Blue 0/6 kan ongelimiteerd in dikte geplaatst worden.

Bewaren:

6 maanden in vacuüm verpakking.

Afmetingen en palletisatie:

- Zakken van 16 kg.
- 60 zakken per palet / 960 kg per palet