

Elastic Rubber

Productbeschrijving:

Gebruiksklare, oplosmiddelvrije en thixotrope coating op basis van bitumen en hoogwaardige latex (rubber).

Vormt na droging een extreem elastisch membraan.

Hecht op vele ondergronden: beton, bitumen, metaal, PVC, steen,

Gebruik:

Universeel inzetbaar voor het waterdicht beschermen van verschillende bouwelementen zoals dakgoten, bitumineuze daken, kinnaden,...

Vochtbestendig maken van funderingsmuren, maaiveld details,...

Afmetingen en palletisatie:

2,5kg (item nummer 02385802)

25kg (item nummer 02385801)

Houdbaarheid:

12 Maanden

Kleur:

Zwart

Technische eigenschappen:

Droge stof	+/- 60%
Densiteit	+/- 0,99 g/cm ³
pH	11
Viscositeit	1.860-3.700 Ps
Shore hardheid	50
Elasticiteit	> 1.000%
Treksterkte	> 1,5 N/mm ²
Terugkeer na 200% elongatie	> 95%
Scheurweerstand	> 15N
Warmte weerstand, 2u bij 100°C	Geen verticale vloeï
Koude buig	< -10°C



Verwerking:

De ondergrond moet eerst effen, schoon, stof- en vetvrij gemaakt zijn.

Poreuze oppervlakken en oppervlakken bestaande uit bitumen dakbedekking eerst voorzien van een primerlaag (IKOpro Bitumen Primer/Quick Primer/

ECO Primer)

Roer **IKOpro Elastic Rubber** goed op.

Breng het product in twee lagen aan met een verfrol, verfborstel, vloerwisser of spuitinstallatie. Bescherm tegen regen/vocht voor 2 à 4 uur. De aanvankelijk

bruine kleur wordt zwart.

De tweede laag wordt aangebracht wanneer de eerste volledig uitgehard is, na 24 à 36 uur, afhankelijk van het type ondergrond, temperatuur,....

Verbruik:

2 lagen van elk 1kg/m²

Reiniging gereedschap:

Met water terwijl het product nog nat is of met white spirit/ terpentijn als het opgedroogd is.

Certificaten:

Productie ISO 9001 en ISO14001



De door IKO verstrekte technische informatie inzake de toepassing van de vloeibare waterdichtingsproducten wordt verstrekt in goed vertrouwen op basis van de huidige kennis en ervaring van IKO en in de veronderstelling dat deze producten worden gebruikt in overeenstemming met hierboven door IKO vermelde kenmerken en/of aanbevelingen en dit onder normale omstandigheden en onder voorbehoud dat deze producten op een juiste wijze zijn opgeslagen en behandeld. De bovenvermelde informatie heeft enkel tot doel de gebruiker te informeren over de verschillende kenmerken en/of aanbevelingen en kan geenszins worden gezien als een garantie inzake de verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel gelet op steeds wijzigende omgevingsfactoren, zoals de concrete omstandigheden op de werf, het gebruik van verschillende materialen, de onderlagen, ... IKO kan desgevolg en behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht niet aansprakelijk gesteld worden op basis van de verstrekte informatie, enige andere schriftelijke aanbevelingen en/of advies. Gelieve IKO te contacteren bij elke twijfel omtrent de verwerking, het eindgebruik of de toepassing van deze producten. Gebruikers dienen steeds de meest recente uitgave van het technische informatieblad te raadplegen. Een



exemplaar hiervan wordt op verzoek verstrekt of kan gevonden worden op <https://eu.iko.com>.