IKO dilatation Fleece

Propriétés:

- Bande de joint élastique composée de :
  - Partie centrale en TPE :
    - 70 mm de largeur
    - 25 mm d’épaisseur
  - Voile polyester auquel le TPE est lié, sur les bords
- ISO9001

Domaines d´emploi:

IKO dilatation Fleece est utilisé comme voile d'indépendance lors de l'application des systèmes d'étanchéité liquide IKO tanetech Balcony et IKO metatech Balcony à hauteur de joints de dilatation et de fractionnement.

Dimensions et palettisation:

Rouleau de 10m x 0,12m (référence 00015202)

Conservation:

Illimté dans son emballage non entamé dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel.



Propriétés Techniques:

Largeur totale	120mm
Résistance à la traction longitudinale	68N/ 15mm
Résistance à la traction latérale	43N/ 15mm
% élongation longitudinale	26%
% élongation latérale	120%
Résistance à la pression d'eau	> 1,5 bar

Les informations techniques fournies par IKO en matière de mise en œuvre des produits d'étanchéité liquides sont données de bonne foi sur la base de la connaissance et de l'expérience actuelles d'IKO et dans la supposition que ces produits soient utilisés conformément aux caractéristiques et/ou recommandations mentionnées ci-dessus par IKO et cela dans des circonstances normales et sous réserve que ces produits soient entreposés et traités de manière correcte. L'information mentionnée ci-dessus a uniquement pour objectif d'informer l'utilisateur quant aux différentes caractéristiques et/ou recommandations et ne peut d'aucune façon être considérée comme une garantie en matière de négociabilité et de convenance pour un objectif déterminé étant donnés des facteurs environnementaux toujours variables, comme les circonstances concrètes sur le chantier, l'utilisation de matériaux différents, les sous-couches… IKO ne peut par conséquent, sauf stipulations contraires de droit contraignant, pas être tenue responsable sur la base de l'information fournie, de tout(e)(s) autre(s) recommandations et/ou conseil écrit(s). Veuillez prendre contact avec IKO en cas de quelconque doute concernant le traitement, l'utilisation finale ou l'application de ces produits. Les utilisateurs doivent toujours consulter l'édition la plus récente de la feuille d'information technique. Un exemplaire de celle-ci peut être fourni sur demande ou peut être trouvé sur le site https://eu.iko.com.