

# IKO metatech Surfacer

## Bezeichnung:

IKO metatech Surfacer ist ein schnelltrocknender, flexibler und zweikomponentiger Ausgleichspachtelmasse auf Basis von Methacrylaten.

IKO metatech Surfacer härtet durch Zugabe der jeweils entsprechenden Menge des Katalysator (IKO perkadox) aus

## Anwendung:

IKO metatech Surfacer dient hauptsächlich der Untergrundvorbereitung für nachfolgende flüssige IKO metatech Systeme.

IKO metatech Surfacer wird eingesetzt, um kleine Risse und Fugen zu schliessen sowie zum Ausgleich kleiner Unebenheiten.

Mit IKO metatech Surfacer werden IKO polyester Fleece 110 Vliesüberlappungen der Abdichtungsebene angeglichen.

## Farbe:

Standard kieselgrau RAL 7032

## Dimensionierung und Palettierung:

10kg Eimer (Produktnummer 02411090)

IKO perkadox: 100g Plastikbeutel (Produktnummer 00095110)

IKO metatech Surfacer wird ohne IKO perkadox geliefert.

## Haltbarkeit:

12 Monate in seiner hermetisch geschlossenen Verpackung in einem trockenen, kühlen und frostfreien Raum.

Den Eimerrand sauber halten.

Nach Gebrauch den Eimer verschließen und mit Klemmring sichern, Produktreste entfernen.

## Zertifikate:

Produktion ISO 9001 & 14001



## Technische Eigenschaften:

Dichte +/- 1,34 g/cm<sup>3</sup>

Härte +/- 75

## Mischverhältnis und Produktvorbereitung:

Zunächst den gesamten Inhalt mit einer Maschine in langsam aufrühren. Anschließend IKO perkadox unter laufendem Rührwerk zugeben und 2 Min. homogen mit einer maschinell bei langsamen Geschwindigkeit mischen. Achten Sie darauf, dass die Masse am Boden und Rand des Behälters mit erfasst wird.

Die Dosierung von Metatec Catalyst basiert auf 10 kg IKO metatech Surfacer ist der Untergrundtemperatur abhängig:

- +3°C bis +15°C 0,4kg IKO perkadox
- +15°C bis +40°C 0,2 kg IKO perkadox
- +40°C bis +50°C 0,1 kg IKO perkadox

Die Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und Aushärtung mind. 3°C über dem Taupunkt liegen.

## Aushärtungszeit:

Topfzeit +/- 15 Min.

Regenfest +/- 30 Min.

Begehrbar +/- 45 Min.

Ausgehärtet +/- 2 Std

## Verarbeitung:

Lufttemperatur -5°C - 35°C

Untergrundtemperatur 3°C - 50°C

Produkttemperatur 3°C - 30°C

## Verbrauch:

Je nach der Anwendung (konsultieren Sie die Verarbeitungsanleitung):

- Als Ausgleich von Vliesüberlappungen 0,3 kg/lm
- Verfüllungen 1,7 kg/L

## Reinigung des Werkzeugs:

IKO metatech Cleaner

Die von der IKO erteilten technischen Informationen über die Anwendung der flüssigen Wasserabdichtungsprodukte werden in gutem Glauben auf der Grundlage der heutigen Kenntnisse und Erfahrungen der IKO und in der Annahme, dass diese Produkte entsprechend den oben von der IKO angegebenen Eigenschaften und/oder Empfehlungen und unter normalen Umständen benutzt werden und unter dem Vorbehalt der richtigen Lagerung und Behandlung der Produkte erteilt. Die obengenannten Informationen bezwecken nur die Informierung des Benutzers über die unterschiedlichen Eigenschaften und/oder Empfehlungen und können keinesfalls als eine Garantie bezüglich der Handelsfähigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck betrachtet werden, unter Berücksichtigung der stets veränderlichen Umgebungsfaktoren, wie die konkreten Umstände auf der Baustelle, die Benutzung unterschiedlicher Materialien, die Grundsichten, ... IKO kann infolgedessen und vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen zwingenden Rechts auf der Grundlage der erteilten Informationen, jedweder sonstigen schriftlichen Empfehlungen und/oder Ratschläge nicht haftbar gemacht werden. Im Zweifelsfall über die Verarbeitung, die endgültige Verwendung oder die Anwendung dieser Produkte setzen Sie sich bitte mit der IKO in Verbindung. Benutzer müssen stets die neueste Ausgabe des technischen Datenblatts heranziehen, von dem ein Exemplar auf Verlangen erteilt wird oder auf [www.ikoflexia.com](http://www.ikoflexia.com) gefunden werden kann.