IKO metatech Surfacer

Eigenschappen:

- Schnelltrocknende und zweikomponentige Ausgleichsspachtelmasse auf Basis von Methacrylaten
- Flexibel, auch bei sehr niedrigen Temperaturen
- Härtet durch Zugabe der jeweils entsprechenden Menge des Katalysators (IKO perkadox) aus
- Produktion ISO 9001 & 14001

Anwendung:

IKO metatech Surfacer dient hauptsächlich der Untergrundvorbereitung für nachfolgende flüssige IKO metatech Système.

IKO metatech Surfacer wird eingesetzt, um kleine Risse und Fugen < 0,5mm zu schliessen sowie zum Ausgleich kleiner Unebenheiten.

Mit IKO metatech Surfacer werden IKO polyester Fleece 110 Vliesüberlappungen der Abdichtungsebene angeglichen.



Dimensionierung und Palettierung:

10 kg Eimer (Produktnummer 02411090)

IKO perkadox: 100 g Plastikbeutel (Produktnummer 00095110)

IKO metatech Surfacer wird ohne IKO perkadox geliefert.

Verarbeitung:

Hierfür verweisen wir auf unsere technischen Verarbeitungsrichtlinien.

Lufttemperatur	- 5 °C - 35 °C
Untergrundtemperatur	3 °C - 50 °C
Produkttemperatur	3 °C - 30 °C

Die Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung mind. 3 °C über dem Taupunkt liegen.

Vorbereitung des Untergrunds:

Hierfür verweisen wir auf unsere technischen Verarbeitungsrichtlinien.

Mischverhältnis und Produktvorbereitung:

Zunächst den gesamten Inhalt mit einer Maschine langsam aufrühren. Anschließend IKO perkadox unter laufendem Rührwerk zugeben und 2 Min. homogen mit bei langsamer Geschwindigkeit mischen. Achten Sie darauf, dass die Masse am Boden und Rand des Behälters mit erfasst wird.

Die Dosierung von Metatec Catalyst basiert auf 10 kg IKO metatech Surfacer ist abhängig von der Untergrundtemperatur:

+ 3 °C bis + 10 °C	0,4 kg IKO perkadox	4 %
+ 11 °C bis + 35 °C	0,2 kg IKO perkadox	2 %
+ 36 °C bis + 40 °C	0,1 kg IKO perkadox	1 %

Reinigung des Werkzeugs:

IKO metatech Cleaner

Haltbarkeit:

12 Monate in seiner hermetisch geschlossenen Verpackung in einem trockenen, kühlen und frostfreien Raum.

Den Eimerrand sauber halten.

Technische Eigenschaften:

Dichte	+/- 1,34 g/cm³
Härte	+/- 75 (Shore A 23°C)

Aushärtungszeit:

Topfzeit	+/- 15 Min.
Regenfest	+/- 30 Min.
Begehbar	+/- 45 Min.
Ausgehärtet	+/- 2 Std

Verbrauch:

Je nach der Anwendung (konsultieren Sie die Verarbeitungsanleitung):

- Als Ausgleich von Vliesüberlappungen 0,3 kg/lm
- Verfüllungen 1,7 kg/l

Nach Gebrauch den Eimer verschließen und mit Klemmring sichern, Produktreste entfernen.

Sicherheitsinformation:

Zunächst den gesamten Inhalt mit einer Maschine langsam aufrühren und IKO metatech Mortar P bei laufendem Rührwerk zugeben und klumpenfrei einrühren.

Die von der IKO erteilten technischen Informationen über die Anwendung der flüssigen Wasserabdichtungsprodukte werden in gutem Glauben auf der Grundlage der heutigen Kenntnisse und Erfahrungen der IKO und in der Annahme, dass diese Produkte entsprechend den oben von der IKO angegebenen Eigenschaften und/oder Empfehlungen und unter normalen Umständen benutzt werden und unter dem Vorbehalt der richtigen Lagerung und Behandlung der Produkte erteilt. Die obengenannten Informationen bezwecken nur die Informierung des Benutzers über die unterschiedlichen Eigenschaften und/oder Empfehlungen und können keinesfalls als eine Garantie bezüglich der Handelsfähigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck betrachtet werden, unter Berücksichtigung der stets veränderlichen Umgebungsfaktoren, wie die konkreten Umstände auf der Baustelle, die Benutzung unterschiedlicher Materialien, die Grundschichten, ... IKO kann infolgedessen und vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen zwingenden Rechts auf der Grundlage der erteilten Informationen, jedweder sonstigen schriftlichen Empfehlungen und/oder Ratschläge nicht haftbar gemacht werden. Im Zweifelsfall über die Verarbeitung, die endgültige Verwendung oder die Anwendung dieser Produkte setzen Sie sich bitte mit der IKO in Verbindung. Benutzer müssen stets die neueste Ausgabe des technischen Datenblatts heranziehen, von dem ein Exemplar auf Verlangen erteilt wird oder auf https://de.iko.com. gefunden werden kann.