IKO metatech Surfacer

Propriétés:

- Enduit pâteux bi-composant à durcissement rapide à base de méthacrylate
- Flexible, même à très basses températures
- Durcit en ajoutant la quantité adaptée du catalyseur (IKO perkadox)
- Production ISO9001 & 14001

Domaines d´emploi:

IKO metatech Surfacer est principalement utilisé comme préparation du support avant l'application des systèmes liquides IKO metatech.

IKO metatech Surfacer est utilisé afin d'obturer les petites fissures et les petits joints < 0,5mm ou pour égaliser les petites inégalités de surface.

IKO metatech Surfacer permet également d'égaliser les chevauchements du voile de renfort IKO polyester Fleece 110 dans la couche d'étanchéité.



Dimensions et palettisation:

Seau en métal de 10kg (référence 02411090)

IKO perkadox: sachet en plastique de 100g (référence 00095110)

IKO metatech Surfacer est livré sans IKO perkadox.

Mise en oeuvre:

Nous renvoyons à nos directives techniques de mise en œuvre.

Température de l'air	-5°C - 35°C
Température du support	3°C - 50°C
Température du produit	3°C - 30°C

La température du support doit être au moins supérieure de 3°C au point de rosée pendant la mise en œuvre et le durcissement.

Préparation du support:

Nous renvoyons à nos directives techniques de mise en œuvre.

Proportion de mélange et préparation du produit:

D'abord mélanger la résine à basse vitesse à l'aide d'une foreuse munie d'un agitateur de mélange. Ajouter l' IKO perkadox en remuant et mélanger pendant 2 minutes à basse vitesse à l'aide d'une foreuse munie d'un agitateur de mélange. Faire attention d'également mélanger le produit au fond et aux bords.

Le dosage de IKO perkadox à base de 10 kg d' IKO metatech Surfacer dépend de la température du support:

+3°C à +10°C	0,4kg IKO perkadox	4%
+11°C à +35°C	0,2kg IKO perkadox	2%
+36°C à +40°C	0,1kg IKO perkadox	1%

Nettoyage des outils:

IKO metatech Cleaner

Conservation:

12 mois dans son emballage non entamé dans un endroit frais, sec et

Propriétés Techniques:

Densité	+/- 1,34 g/cm³
Dureté	+/- 75 (Shore A 23°C)

Temps de séchage:

Vie en pot	+/- 15 min
Ne craint plus la pluie	+/- 30 min
Délai pour circuler	+/- 45 min
Durcissement complet	+/- 2 h

Consommation:

Selon l'application :

- Égalisation des chevauchements de voile de renfort 0,3 kg/ml
- Garnissage 1,7 kg/L

à l'abri du gel.

Garder les bords du seau propre.

Lors de la fermeture du seau, bien placer le couvercle et l'anneau de fermeture et enlever tout restant de produit.

Information de sécurité:

Nous renvoyons à notre fiche de sécurité MSDS, plus spécifquement les rubriques 2, 4, 5, 6, 7 et 8.

Les informations techniques fournies par IKO en matière de mise en œuvre des produits d'étanchéité liquides sont données de bonne foi sur la base de la connaissance et de l'expérience actuelles d'IKO et dans la supposition que ces produits soient utilisés conformément aux caractéristiques et/ou recommandations mentionnées ci-dessus par IKO et cela dans des circonstances normales et sous réserve que ces produits soient entreposés et traités de manière correcte. L'information mentionnée ci-dessus a uniquement pour objectif d'informer l'utilisateur quant aux différentes caractéristiques et/ou recommandations et ne peut d'aucune façon être considérée comme une garantie en matière de négociabilité et de convenance pour un objectif déterminé étant donnés des facteurs environnementaux toujours variables, comme les circonstances concrètes sur le chantier, l'utilisation de matériaux différents, les sous-couches... IKO ne peut par conséquent, sauf stipulations contraires de droit contraignant, pas être tenue responsable sur la base de l'information fournie, de tout(e)(s) autre(s) recommandations et/ou conseil écrit(s). Veuillez prendre contact avec IKO en cas de quelconque doute concernant le traitement, l'utilisation finale ou l'application de ces produits. Les utilisateurs doivent toujours consulter l'édition la plus récente de la feuille d'information technique. Un exemplaire de celle-ci peut être fourni sur demande ou peut être trouvé sur le site https://eu.iko.com.