IKO tanetech BT

Propriétés:

- Résine mono-composante solvantée à base de polyuréthane (PU) aliphatique
- Durcit par réaction avec l'humidité ambiante
- Excellentes propriétés d'écoulement, résistance aux UV et stabilité thermique
- Certificat ATE 13/0285 selon EAD 030350-00-0402 avec marquage CE: W3, M, P1 tot P4, TL4, TH4
- Certificat ATG 2562
- Résistance aux flammes directes et à la chaleur rayonnante: Broof(t1)
- Production ISO9001 & 14001

Domaines d´emploi:

IKO tanetech BT est utilisé comme résine d'étanchéité complètement armée du système d'étanchéité liquide IKO tanetech Balcony pour balcons, terrasses, coursives et escaliers.



Dimensions et palettisation:

IKO tanetech BT:

- Couleurs standards:
  - gris moyen 7045: seau en métal de 12,5L (référence 00006464)
  - gris clair 7047: seau en métal de 12,5L (référence 00006463)
- Couleurs spécifiques au projet sont possibles. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur commercial IKO.

Mise en oeuvre:

Nous renvoyons à nos directives techniques de mise en œuvre.

Température de l'air	5°C - 35°C
Température du support	5°C - 30°C
Température du produit	5°C - 30°C

La température du support doit être au moins supérieure de 3°C au point de rosée pendant la mise en œuvre et le durcissement.

Préparation du support:

Nous renvoyons à nos directives techniques de mise en œuvre.

Nettoyage des outils:

IKO tech Cleaner

Conservation:

12 mois dans son emballage non entamé dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel.

Garder les bords du seau propre.

Lors de la fermeture du seau, bien placer le couvercle et l'anneau de fermeture et enlever tout restant de produit.

Une fois le bidon ouvert, utiliser le produit en déans 1 mois. Une peau se forme sur le produit qui doit être enlevée et ne peut être mélangée au produit.

Information de sécurité:

Nous renvoyons à notre fiche de sécurité MSDS, plus spécifquement les rubriques 2, 4, 5, 6, 7 et 8.

Propriétés Techniques:

Matière sèche	+/- 80%
Densité	+/- 1,4 g/cm³
Viscosité	+/- 6.500 mPas (25°C, 10 rpm, spindle 5)
Dureté	+/- 50
Résistance à la traction	> 4 N/mm²
% Élongation	+/- 300%
Résistance à la vapeur d'eau	7.850

Pour plus d'informations, veuillez consulter la Déclaration de Performance 00006470 010713.

Consommation:

Min 1,75 L/m² en deux couches

Les informations techniques fournies par IKO en matière de mise en œuvre des produits d'étanchéité liquides sont données de bonne foi sur la base de la connaissance et de l'expérience actuelles d'IKO et dans la supposition que ces produits soient utilisés conformément aux caractéristiques et/ou recommandations mentionnées ci-dessus par IKO et cela dans des circonstances normales et sous réserve que ces produits soient entreposés et

traités de manière correcte. L'information mentionnée ci-dessus a uniquement pour objectif d'informer l'utilisateur quant aux différentes caractéristiques et/ou recommandations et ne peut d'aucune façon être considérée comme une garantie en matière de négociabilité et de convenance pour un objectif déterminé étant donnés des facteurs environnementaux toujours variables, comme les circonstances concrètes sur le chantier, l'utilisation de matériaux différents, les sous-couches... IKO ne peut par conséquent, sauf stipulations contraires de droit contraignant, pas être tenue responsable sur la base de l'information fournie, de tout(e)(s) autre(s) recommandations et/ou conseil écrit(s). Veuillez prendre contact avec IKO en cas de quelconque doute concernant le traitement, l'utilisation finale ou l'application de ces produits. Les utilisateurs doivent toujours consulter l'édition la plus récente de la feuille d'information technique. Un exemplaire de celle-ci peut être fourni sur demande ou peut être trouvé sur le site https://eu.iko.com.