

IKO tanetech R-EC

Eigenschappen:

- Oplosmiddelhoudende één-component coating op basis van aromatisch polyurethaan (PU)
- Hardt uit door een reactie met de luchtvochtigheid
- Uitstekende vloeieigenschappen en goede hechting aan de meeste dakondergronden

Gebruik:

IKO tanetech R-EC wordt gebruikt als volledig versterkte eerste waterdichtingslaag van het vloeibaar waterdichtingssysteem IKO tanetech Roof voor platte en industriële daken.

Afmetingen en palletisatie:

IKO tanetech R-EC:

- Zwart: metalen emmer van 12,5L (item nummer 02416010)

Verwerking:

We verwijzen hiervoor naar onze technische verwerkingsrichtlijnen.

Omgevingstemperatuur 5°C - 35°C

Ondergrondtemperatuur 5°C - 30°C

Producttemperatuur 5°C - 30°C

De temperatuur van de ondergrond moet minstens 3°C hoger zijn dan het dauwpunt tijdens de verwerking en het drogen.

Vorbereiding van de ondergrond:

We verwijzen hiervoor naar onze technische verwerkingsrichtlijnen.

Reiniging gereedschap:

IKO tech Cleaner

Houdbaarheid:

6 maanden indien ongeopend bewaard in een koele, droge en vorstvrije ruimte.

De randen van de emmer zuiver houden.

Bij sluiting van de emmer, het deksel en de sluitring goed aanbrengen en eventueel achtergebleven product verwijderen.

Indien de bus geopend is, het product binnen 1 maand gebruiken. Er vormt zich nl een vel dat verwijderd moet worden en niet in het product gemengd mag worden.

Veiligheidsinformatie:

Wij verwijzen naar het veiligheidsinformatieblad (MSDS), meer specifiek rubrieken 2, 4, 5, 6, 7 en 8.

- ETA-certificaat 20/0911 volgens EAD 030350-00-0402 met CE-markering: W3, M, P2, TL4, TH4
- BBA-certificaat 24/7125
- Weerstand tegen vlieg vuur en stralingswarmte: Broof(t1) en Broof(t4)
- Productie ISO9001 & 14001



Technische eigenschappen:

Droge stof	+/- 86%
Dichtheid	+/- 1,4 g/cm ³
Viscositeit	+/- 8.000 mPas (25°C, 5 rpm, spindle 6)
Hardheid	+/- 50
Treksterkte	+/- 4 N/mm ²
% Rek	+/- 300%
Dampdoorlaatbaarheid	3.939

Zie Declaration Of Performance 0006489 020513 voor meer gegevens.

Verbruik:

Min 1,5 L/m²

De door IKO verstrekte technische informatie inzake de toepassing van de vloeibare waterdichtingsproducten wordt verstrekt in goed vertrouwen op basis van de huidige kennis en ervaring van IKO en in de veronderstelling dat deze producten worden gebruikt in overeenstemming met hierboven door IKO vermelde aanbevelingen en dit onder normale omstandigheden en onder voorbehoud dat deze producten op een juiste wijze zijn opgeslagen en behandeld. De bovenvermelde informatie heeft enkel tot doel de gebruiker te informeren over de verschillende kenmerken en/of aanbevelingen en kan geenszins worden gezien als een garantie inzake de verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel gelet op steeds wijzigende omgevingsfactoren, zoals de concrete omstandigheden op de werf, het gebruik van verschillende materialen, de onderlagen, ... IKO kan desgevolg en behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht niet aansprakelijk gesteld worden op basis van de verstrekte informatie, enige andere schriftelijke aanbevelingen en/of advies. Gelieve IKO te contacteren bij elke twijfel omtrent de verwerking, het eindgebruik of de toepassing van deze producten. Gebruikers dienen steeds de meest recente uitgave van het technische informatieblad te raadplegen. Een exemplaar IKO flexia • 20 May 2026 9:43 | IKO B.V. - Postbus 45 - 4780 AA Moerdijk - Wielewaalweg 1 - 4791 PD klundert - <https://nl.iko.com>
IKO B.V. - Apolloweg 14 - 8938 AT Leeuwarden - <https://nl.iko.com>



hiervan wordt op verzoek verstrekt of kan gevonden worden op <https://nl.iko.com>.