

IKO tanetech R-UV

Eigenschaften:

- Lösemittelhaltige Einkomponentenbeschichtung auf Basis von alifatischem Polyurethan (PU)
- Härtet durch Reaktion mit der Luftfeuchtigkeit aus
- Hervorragende UV-Beständigkeit und thermische Stabilität
- ETA-Zertifikat 20/0911 nach EAD 030350-00-0402 mit CE Markierung: W3, M, P2, TL4, TH4
- BBA Zertifikat 24/7125
- Widerstand gegen Flugfeuer und strahlende Wärme: Broof(t1) und Broof(t4)
- Produktion ISO9001 & 14001

Anwendung:

IKO tanetech R-UV wird als zweite Abdichtungsschicht des System IKO tanetech R-EC/IKO tanetech Roof auf flachen und geneigten Dächern verarbeitet.

Dimensionierung und Palettierung:

IKO tanetech R-UV:

- dunkelgrau 7023: 12,5 l Eimer (Produktnummer 02416210)

Verarbeitung:

Hierfür verweisen wir auf unsere technischen Verarbeitungsrichtlinien.

Lufttemperatur -5 °C - 35 °C

Untergrundtemperatur -5 °C - 30 °C

Produkttemperatur 5 °C - 30 °C

Die Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung mind. 3°C über dem Taupunkt liegen.

Vorbereitung des Untergrunds:

Hierfür verweisen wir auf unsere technischen Verarbeitungsrichtlinien.

Reinigung des Werkzeugs:

IKO tech Cleaner

Haltbarkeit:

9 Monate in seiner hermetisch geschlossenen Verpackung in einem trockenen, kühlen und frostfreien Raum.

Den Eimerrand sauber halten.

Nach Gebrauch den Eimer verschließen und mit Klemmring sichern, Produktreste entfernen.

Nach dem öffnen das Produkt innerhalb 4 Wochen verbrauchen, sollte sich eine Haut bilden, diese entfernen, nicht vermischen

Sicherheitsinformation:

Wir verweisen auf das Sicherheitsdatenblatt (MSDS), insbesondere auf die Abschnitte 2, 4, 5, 6, 7 und 8.



Technische Eigenschaften:

Trockenmasse	+/- 88%
Dichte	+/- 1,4 g/cm ³
Viskosität	+/- 9.000 mPas (25°C, 5 rpm, spindle 6)
Härte	+/- 30
Zugfestigkeit	> 5 N/mm ²
% Dehnung	> 300 %
Wasserdampf Widerstand	3.939

Weitere Informationen finden Sie in der Leistungserklärung 0006489 020513.

Verbrauch:

Min 1 l/m²

Die von der IKO erteilten technischen Informationen über die Anwendung der flüssigen Wasserabdichtungsprodukte werden in gutem Glauben auf der Grundlage der heutigen Kenntnisse und Erfahrungen der IKO und in der Annahme, dass diese Produkte entsprechend den oben von der IKO angegebenen Eigenschaften und/oder Empfehlungen und unter normalen Umständen benutzt werden und unter dem Vorbehalt der richtigen Lagerung und Behandlung der Produkte erteilt. Die obengenannten Informationen bezwecken nur die Information des Benutzers über die unterschiedlichen Eigenschaften und/oder Empfehlungen und können keinesfalls als eine Garantie bezüglich der Handelsfähigkeit und Eignung für



einen bestimmten Zweck betrachtet werden, unter Berücksichtigung der stets veränderlichen Umgebungsfaktoren, wie die konkreten Umstände auf der Baustelle, die Benutzung unterschiedlicher Materialien, die Grundsichten, ... IKO kann infolgedessen und vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen zwingenden Rechts auf der Grundlage der erteilten Informationen, jedweder sonstigen schriftlichen Empfehlungen und/oder Ratschläge nicht haftbar gemacht werden. Im Zweifelsfall über die Verarbeitung, die endgültige Verwendung oder die Anwendung dieser Produkte setzen Sie sich bitte mit der IKO in Verbindung. Benutzer müssen stets die neueste Ausgabe des technischen Datenblatts heranziehen, von dem ein Exemplar auf Verlangen erteilt wird oder auf <https://de.iko.com> gefunden werden kann.