

IKO tanetech R-UV

Bezeichnung:

IKO tanetech R-UV ist eine lösemittelhaltige Einkomponentenbeschichtung auf Basis von aliphatischem Polyurethan.

IKO tanetech R-UV härtet durch Reaktion mit der Luftfeuchtigkeit aus

Anwendung:

IKO tanetech R-UV wird als zweite Abdichtungsschicht des System IKO tanetech R-EC/IKO tanetech Roof auf flachen und geneigten Dächern verarbeitet.

IKO tanetech R-UV weist eine hervorragende UV-Beständigkeit und thermische Stabilität auf.

Farbe:

Standard dunkelgrau

Verpackung:

Mittelgrau: 12,5L Eimer (Produktnummer 02416110)

Dunkelgrau: 12,5L Eimer (Produktnummer 02416210)

Haltbarkeit:

9 Monate in seiner hermetisch geschlossenen Verpackung in einem trockenen, kühlen und frostfreien Raum.

Den Eimerrand sauber halten

Nach Gebrauch den Eimer verschließen und mit Klemmring sichern, Produktreste entfernen.

Nach dem öffnen das Produkt innerhalb 4 Wochen verbrauchen, sollte sich eine Haut bilden, diese entfernen, nicht vermischen

Zertifikate:

ETA-20/0911 nach ETAG 005

BROOF(t1) & BROOF(t4) nach EN13501-5

Produktion ISO 9001 & 14001



Technische Eigenschaften:

Trockenmasse	+/- 88%
Dichte	+/- 1,4 g/cm ³
Viskosität	+/- 9.000 mPas (25°C, 5 rpm, spindle 6)
Härte	+/- 30
Zugfestigkeit	> 5 N/mm ²
% Dehnung	> 300%
Wasserdamwiderstand	3.939

Weitere Informationen finden Sie in der Leistungserklärung 0006489 020513.

Verarbeitung:

Lufttemperatur	5°C - 35°C
Untergrundtemperatur	5°C - 30°C
Produkttemperatur	5°C - 30°C

Verbrauch:

Min 1 L/m²

Reinigung des Werkzeugs:

IKO tech Cleaner

Die von der IKO erteilten technischen Informationen über die Anwendung der flüssigen Wasserabdichtungsprodukte werden in gutem Glauben auf der Grundlage der heutigen Kenntnisse und Erfahrungen der IKO und in der Annahme, dass diese Produkte entsprechend den oben von der IKO angegebenen Eigenschaften und/oder Empfehlungen und unter normalen Umständen benutzt werden und unter dem Vorbehalt der richtigen Lagerung und Behandlung der Produkte erteilt. Die obengenannten Informationen bezwecken nur die Informierung des Benutzers über die unterschiedlichen Eigenschaften und/oder Empfehlungen und können keinesfalls als eine Garantie bezüglich der Handelsfähigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck betrachtet werden, unter Berücksichtigung der stets veränderlichen Umgebungsfaktoren, wie die konkreten Umstände auf der Baustelle, die Benutzung unterschiedlicher Materialien, die Grundsichten, ... IKO kann infolgedessen und vorbehaltlich gegenteiliger



Bestimmungen zwingenden Rechts auf der Grundlage der erteilten Informationen, jedweder sonstigen schriftlichen Empfehlungen und/oder Ratschläge nicht haftbar gemacht werden. Im Zweifelsfall über die Verarbeitung, die endgültige Verwendung oder die Anwendung dieser Produkte setzen Sie sich bitte mit der IKO in Verbindung. Benutzer müssen stets die neueste Ausgabe des technischen Datenblatts heranziehen, von dem ein Exemplar auf Verlangen erteilt wird oder auf www.ikoflexia.com gefunden werden kann.