

IKO metatech

Eigenschappen:

- Sneldrogende twee-component coating op basis van methacrylaten
- Flexibel, ook bij zeer lage temperaturen
- Hardt uit door toevoegen van de gepaste hoeveelheid katalysator (IKO perkadox)
- Naadloze en volledig versterkte PMMA dichting
- Snelle verwerking nat-in-nat en snelle uitharding

Gebruik:

IKO metatech wordt gebruikt als volledig gewapend waterdichtingshars in de volgende vloeibare waterdichtingssystemen:

- IKO metatech Roof
- IKO metatech Balcony
- IKO metatech Car Park

Afmetingen en palletisatie:

IKO metatech:

- Standaardkleuren:
 - steengrijs 7030: 20kg metalen bus (item nummer 02412020) en 10kg metalen bus (item nummer 02412010)
 - kiezelgrijs 7032: 20kg metalen bus (item nummer 02412120) en 10kg metalen bus (item nummer 02412110)
- Projectspecifieke kleuren zijn mogelijk. Gelieve u zich te wenden tot uw commerciële IKO contactpersoon.

IKO perkadox: 100g plastic zakje (item nummer 00095110)

IKO metatech wordt zonder IKO perkadox geleverd.

Verwerking:

We verwijzen hiervoor naar onze technische verwerkingsrichtlijnen.

Omgevingstemperatuur 5°C - 35°C

Ondergrondtemperatuur 5°C - 40°C

Producttemperatuur 5°C - 30°C

De temperatuur van de ondergrond moet minstens 3°C hoger zijn dan het dauwpunt tijdens de verwerking en het drogen.

Vorbereiding van de ondergrond:

We verwijzen hiervoor naar onze technische verwerkingsrichtlijnen.

Mengverhouding en -instructie:

Het hars eerst op een laag toerental omroeren met een boor met mengroerstaaf. De IKO perkadox katalysator al roerend toevoegen en gedurende 2 minuten homogeen en op een laag toerental mengen met een boor met mengroerstaaf. Ervoor zorgen dat op de bodem en aan randen ook goed wordt gemengd.

De dosering van IKO perkadox op basis van 20kg IKO metatech is afhankelijk van de temperatuur van de ondergrond:

+3°C tot +5°C 0,6kg IKO perkadox 3%

+6°C tot +15°C 0,4kg IKO perkadox 2%

+16°C tot +40°C 0,2kg IKO perkadox 1%

Reiniging gereedschap:

IKO metatech Cleaner

- ETA-certificaat 22/0465 volgens EAD 030350-00-0402 met CE-markering: W3, M, P1 tot P4, TL4, TH4
- BBA-certificaat 24/7115
- Weerstand tegen vliegvuur en stralingswarmte: Broof(t1) en Broof(t4)
- Wortelwerend volgens EN13948
- Productie ISO9001 & 14001



Technische eigenschappen:

Dichtheid +/- 1,22 g/cm³

Viscositeit +/- 17 dPas (25°C, 20 rpm, spindle 3)

Hardheid +/- 62 (Shore A 23°C)

Treksterkte +/- 4,5 N/mm²

% Rek +/- 240%

U vindt meer informatie in de DOP 02412020 010122.

Uithardingstijd:

Pot Life +/- 15 min

Regenbestendig +/- 30 min

Beloopbaar op +/- 45 min

Volledig uitgehard +/- 2 uur

Verbruik:

Min 3 kg/m²

Chemische weerstand:

++ Hoogresistent + Resistent (max 24u)

+/- Begrensd resistent (max 1u)

| | |
|---------------------|-----|
| Ammoniak tot 25% | + |
| Azijnzuur tot 30% | + |
| Citroenzuur tot 50% | + |
| Fosforzuur tot 20% | +/- |
| Ftalaat | + |
| Huishoudreiniger | ++ |
| Melkzuur tot 30% | ++ |
| Melkzuur tot 80% | + |
| Mierenzuur tot 10% | + |
| Mierenzuur tot 30% | +/- |

Houdbaarheid:

12 maanden indien ongeopend bewaard in een koele, droge en vorstvrije ruimte.

De randen van de emmer zuiver houden.

Bij sluiting van de emmer, het deksel en de sluitring goed aanbrengen en eventueel achtergebleven product verwijderen.

| | |
|----------------------------|-----|
| Natriumhypochloriet tot 5% | + |
| Salpeterzuur tot 10% | +/- |
| Verzadigde NaCl-oplossing | ++ |
| Zoutzuur tot 10% | +/- |

De door IKO verstrekte technische informatie inzake de toepassing van de vloeibare waterdichtingsproducten wordt verstrekt in goed vertrouwen op basis van de huidige kennis en ervaring van IKO en in de veronderstelling dat deze producten worden gebruikt in overeenstemming met hierboven door IKO vermelde aanbevelingen en dit onder normale omstandigheden en onder voorbehoud dat deze producten op een juiste wijze zijn opgeslagen en behandeld. De bovenvermelde informatie heeft enkel tot doel de gebruiker te informeren over de verschillende kenmerken en/of aanbevelingen en kan geenszins worden gezien als een garantie inzake de verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel gelet op steeds wijzigende omgevingsfactoren, zoals de concrete omstandigheden op de werf, het gebruik van verschillende materialen, de onderlagen, ... IKO kan desgevolgend en behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht niet aansprakelijk gesteld worden op basis van de verstrekte informatie, enige andere schriftelijke aanbevelingen en/of advies. Gelieve IKO te contacteren bij elke twijfel omtrent de verwerking, het eindgebruik of de toepassing van deze producten. Gebruikers dienen steeds de meest recente uitgave van het technische informatieblad te raadplegen. Een exemplaar hiervan wordt op verzoek verstrekt of kan gevonden worden op <https://nl.iko.com>.