

IKO metatech Porous Primer

Bezeichnung:

IKO metatech Porous Primer ist eine Zweikomponentengrundierung auf Basis von Methacrylaten.

IKO metatech Porous Primer härtet durch Zugabe der jeweils entsprechenden Menge des Katalysator (IKO perkadox) aus.

Anwendung:

IKO metatech Porous Primer wird als Haftgrund auf porösen Untergründen, wie Beton und Holz, verwendet in den folgenden Flüssigabdichtungssystemen:

- IKO metatech Roof
- IKO metatech Detail
- IKO metatech Balcony
- IKO metatech Car Park

Farbe:

Weiss

Dimensionierung und Palettierung:

IKO metatech Porous Primer: 10kg Eimer (Produktnummer 02412210)

IKO perkadox: 100g Plastikbeutel (Produktnummer 00095110)

IKO metatech Concrete Primer wird ohne IKO perkadox geliefert.

Haltbarkeit:

12 Monate in seiner hermetisch geschlossenen Verpackung in einem trockenen, kühlen und frostfreien Raum.

Garder les bords du seau propre.

Nach Gebrauch den Eimer verschließen und mit Klemmring sichern, Produktreste entfernen.

Zertifikate:

Produktion ISO 9001 & 14001



Technische Eigenschaften:

Dichte +/- 1,01 g/cm³

Viskosität 150-250 mPas (23°C, 60rpm, spindle 2)

Mischverhältnis und Produktvorbereitung:

Zunächst den gesamten Inhalt mit einer Maschine in langsam aufrühren. Anschließend den Katalysator IKO perkadox unter laufendem Rührwerk zugeben und 2 Min. homogen mit einer Maschine bei langsamen Geschwindigkeit mischen. Achten Sie darauf, dass die Masse am Boden und Rand des Behälters mit erfasst wird.

Die Dosierung von IKO perkadox basiert auf 10kg IKO metatech Porous Primer ist der Untergrundtemperatur abhängig:

- +3°C bis +10°C 0,6kg IKO perkadox
- +10°C bis +20°C 0,5kg IKO perkadox
- +20°C bis +30°C 0,3kg IKO perkadox
- +30°C bis +40°C 0,1kg IKO perkadox

Die Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und Aushärtung mind. 3°C über dem Taupunt liegen.

Aushärtungszeit:

Topfzeit +/- 10 Min.

Regenfest +/- 20 Min.

Begehbar +/- 30 Min.

Ausgehärtet +/- 1 Std

Verarbeitung:

Lufttemperatur 5°C - 35°C

Untergrundtemperatur 5°C - 40°C

Produkttemperatur 5°C - 30°C

Verbrauch:

0,4 - 0,8 kg/m²

Reinigung des Werkzeugs:

IKO metatech Cleaner

Die von der IKO erteilten technischen Informationen über die Anwendung der flüssigen Wasserabdichtungsprodukte werden in gutem Glauben auf der Grundlage der heutigen Kenntnisse und Erfahrungen der IKO und in der Annahme, dass diese Produkte entsprechend den oben von der IKO



angegebenen Eigenschaften und/oder Empfehlungen und unter normalen Umständen benutzt werden und unter dem Vorbehalt der richtigen Lagerung und Behandlung der Produkte erteilt. Die obengenannten Informationen bezwecken nur die Informierung des Benutzers über die unterschiedlichen Eigenschaften und/oder Empfehlungen und können keinesfalls als eine Garantie bezüglich der Handelsfähigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck betrachtet werden, unter Berücksichtigung der stets veränderlichen Umgebungsfaktoren, wie die konkreten Umstände auf der Baustelle, die Benutzung unterschiedlicher Materialien, die Grundsichten, ... IKO kann infolgedessen und vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen zwingenden Rechts auf der Grundlage der erteilten Informationen, jedweder sonstigen schriftlichen Empfehlungen und/oder Ratschläge nicht haftbar gemacht werden. Im Zweifelsfall über die Verarbeitung, die endgültige Verwendung oder die Anwendung dieser Produkte setzen Sie sich bitte mit der IKO in Verbindung. Benutzer müssen stets die neueste Ausgabe des technischen Datenblatts heranziehen, von dem ein Exemplar auf Verlangen erteilt wird oder auf www.ikoflexia.com gefunden werden kann.