

IKO metatech Detail

Description:

IKO metatech Detail est une résine flexible et bi-composante à durcissement rapide à base de méthacrylates.

IKO metatech Detail durcit en ajoutant la quantité adaptée du catalyseur (IKO perkadox).

Domaines d'emploi:

IKO metatech Detail est utilisé pour réaliser le raccord étanche de détails de toiture complexes, tels les relevés, coupoles, lanterneaux, cheminées, busettes d'aération, chenaux, ...

Grâce à sa haute viscosité, IKO metatech Detail ne flue pas vers le bas, même en relevé haut.

Couleur:

Standard gris pierre 7030 et gris silex 7032

Dimensions et palettisation:

IKO metatech Detail gris pierre 7030: seau en métal de 10kg (référence 02412410) et seau en métal de 5kg (référence 02412405)

IKO metatech Detail gris silex 7032: seau en métal de 10kg (référence 02412510)

IKO perkadox: sachet en plastique de 100g (référence 00095110)

IKO metatech Detail est livré sans IKO perkadox.

Conservation:

12 mois dans son emballage non entamé dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel.

Garder les bords du seau propre.

Lors de la fermeture du seau, bien placer le couvercle et l'anneau de fermeture et enlever tout restant de produit.

Certificats:

ETA-22/0465 selon EAD 030350-00-0402

BBA-24/7115

Production ISO 9001 & 14001



Résistance aux racines selon EN 13948 en phase de test



Propriétés Techniques:

Densité	+/- 1,22 g/cm ³
Viscosité	+/- 50 dPas (25°C, 62,5 rpm, spindle 2)
Dureté	+/- 63 (Shore A 23°C)
Résistance à la traction	± 4,5 N/mm ²
% Élongation	± 240%

Proportion de mélange et préparation du produit:

D'abord mélanger la résine à basse vitesse à l'aide d'une foreuse munie d'un agitateur de mélange. Ajouter le catalyseur IKO perkadox en remuant et mélanger pendant 2 minutes à basse vitesse à l'aide d'une foreuse munie d'un agitateur de mélange. Faire attention d'également mélanger le produit au fond et aux bords.

Le dosage d' IKO perkadox à base de 10 kg d' IKO Metatech Detail dépend de la température du support:

- +3°C à +5°C 0,3kg IKO perkadox
- +6°C à +15°C 0,2 kg IKO perkadox
- +16°C à +40°C 0,1kg IKO perkadox

La température du support doit être au moins supérieure de 3°C au point de rosée pendant la mise en œuvre et le durcissement.

Temp de durcissement:

Vie en pot	+/- 15 min
Ne craint plus la pluie	+/- 30 min
Délai pour circuler	+/- 45 min
Durcissement complet	+/- 2 h

Mise en oeuvre:

Température de l'air	5°C - 35°C
Température du support	5°C - 40°C
Température du produit	5°C - 30°C

Consommation:

Min 3 kg/m²

Nettoyage des outils:

IKO metatech Cleaner



Les informations techniques fournies par IKO en matière de mise en œuvre des produits d'étanchéité liquides sont données de bonne foi sur la base de la connaissance et de l'expérience actuelles d'IKO et dans la supposition que ces produits soient utilisés conformément aux caractéristiques et/ou recommandations mentionnées ci-dessus par IKO et cela dans des circonstances normales et sous réserve que ces produits soient entreposés et traités de manière correcte. L'information mentionnée ci-dessus a uniquement pour objectif d'informer l'utilisateur quant aux différentes caractéristiques et/ou recommandations et ne peut d'aucune façon être considérée comme une garantie en matière de négociabilité et de convenance pour un objectif déterminé étant donnés des facteurs environnementaux toujours variables, comme les circonstances concrètes sur le chantier, l'utilisation de matériaux différents, les sous-couches... IKO ne peut par conséquent, sauf stipulations contraires de droit contraignant, pas être tenue responsable sur la base de l'information fournie, de tout(e)(s) autre(s) recommandations et/ou conseil écrit(s). Veuillez prendre contact avec IKO en cas de quelconque doute concernant le traitement, l'utilisation finale ou l'application de ces produits. Les utilisateurs doivent toujours consulter l'édition la plus récente de la feuille d'information technique. Un exemplaire de celle-ci peut être fourni sur demande ou peut être trouvé sur le site <https://eu.iko.com>.