IKO metatech Detail

Eigenschappen:

- Sneldrogende twee-component coating op basis van methacrylaten
- Flexibel, ook bij zeer lage temperaturen
- Hardt uit door toevoegen van de gepaste hoeveelheid katalysator (IKO perkadox)
- Naadloze en volledig versterkte PMMA dichting
- Snelle verwerking nat-in-nat en snelle uitharding
- Verwerking ook mogelijk op moeilijk bereikbare plaatsen
- Verhoogd standvermogen
- ETA-certificaat 22/0465 volgens EAD 030350-00-0402 met CE-markering: W3, S, P1 tot P4, TL4, TH4
- BBA-certificaat 24/7115
- Weerstand tegen vliegvuur en stralingswarmte: Broof(t1) en Broof(t4)
- Wortelwerend volgens EN13948
- Productie ISO9001 & 14001

Gebruik:

IKO metatech Detail wordt gebruikt voor het waterdicht aanwerken van complexe dakdetails zoals opkanten, koepels, lichtstraten, schouwen, verluchtingsbuizen, dakgoten en van details op balkons en parkings.

Dankzij zijn hoge viscositeit vloeit IKO metatech Detail niet naar beneden, zelfs niet op hoge opkanten.



Afmetingen en palletisatie:

IKO metatech Detail:

- Standaardkleuren:
  - steengrijs 7030: metalen emmer van 10kg (item nummer 02412410) en metalen emmer van 5kg (item nummer 02412405)
  - kiezelgrijs 7032: metalen emmer van 10kg (item nummer 02412510) en metalen emmer van 5kg (item nummer 02412505)
- Projectspecifieke kleuren zijn mogelijk. Gelieve u zich te wenden tot uw commerciële IKO contactpersoon.

IKO perkadox: 100g plastic zakje (item number 00095110)

IKO metatech Detail wordt zonder IKO perkadox geleverd.

Verwerking:

We verwijzen hiervoor naar onze technische verwerkingsrichtlijnen.

Omgevingstemperatuur	5°C - 35°C
Ondergrondtemperatuur	5°C - 40°C
Producttemperatuur	5°C - 30°C

De temperatuur van de ondergrond moet minstens 3°C hoger zijn dan het dauwpunt tijdens de verwerking en het drogen.

Voorbereiding van de ondergrond:

We verwijzen hiervoor naar onze technische verwerkingsrichtlijnen.

Mengverhouding en -instructie:

Het hars eerst op een laag toerental omroeren met een boor met mengroerstaaf. De IKO perkadox katalysator al roerend toevoegen en gedurende 2 minuten homogeen en op een laag toerental mengen met een boor met mengroerstaaf. Ervoor zorgen dat op de bodem en aan randen ook goed wordt gemengd.

De dosering van IKO perkadox op basis van 10kg IKO metatech Detail is afhankelijk van de temperatuur van de ondergrond:

+3°C tot +5°C	0,3kg IKO perkadox	3%
+6°C tot +15°C	0,2kg IKO perkadox	2%
+16°C tot +40°C	0,1kg IKO perkadox	1%

Technische eigenschappen:

Dichtheid	+/- 1,22 g/cm³
Viscositeit	+/- 50 dPas (25°C, 62,5 rpm, spindle 2)
Hardheid	+/- 62 (Shore A 23°C)
Treksterkte	+/- 4,5 N/mm²
% Rek	+/- 240%

U vindt meer informatie in de DOP 02412410 010122.

Uithardingstijd:

Pot Life	+/- 15 min
Regenbestendig	+/- 30 min
Beloopbaar op	+/- 45 min
Volledig uitgehard	+/- 2 uur

Verbruik:

Min 3 kg/m²

Chemische weerstand:

++ Hoogresistent + Resistent (max 24u)

+/- Begrensd resistent (max 1u)

Ammoniak tot 25%	+
Azijnzuur tot 30%	+
Citroenzuur tot 50%	+
Fosforzuur tot 20%	+/-
Ftalaat	+
Huishoudreiniger	++
Melkzuur tot 30%	++
Melkzuur tot 80%	+

Reiniging gereedschap:

IKO metatech Cleaner

Houdbaarheid:

12 maanden indien ongeopend bewaard in een koele, droge en vorstvrije ruimte.

De randen van de emmer zuiver houden.

Bij sluiting van de emmer, het deksel en de sluitring goed aanbrengen en eventueel achtergebleven product verwijderen.

Veiligheidsinformatie:

Wij verwijzen naar het veiligheidsinformatieblad (MSDS), meer specifiek rubrieken 2, 4, 5, 6, 7 en 8.

Mierenzuur tot 10%	+
Mierenzuur tot 30%	+/-
Natriumhypochloriet tot 5%	+
Salpeterzuur tot 10%	+/-
Verzadigde NaCl-oplossing	++
Zoutzuur tot 10%	+/-

De door IKO verstrekte technische informatie inzake de toepassing van de vloeibare waterdichtingsproducten wordt verstrekt in goed vertrouwen op basis van de huidige kennis en ervaring van IKO en in de veronderstelling dat deze producten worden gebruikt in overeenstemming met hierboven door IKO vermelde aanbevelingen en dit onder normale omstandigheden en onder voorbehoud dat deze producten op een juiste wijze zijn opgeslagen en behandeld. De bovenvermelde informatie heeft enkel tot doel de gebruiker te informeren over de verschillende kenmerken en/of aanbevelingen en kan geenszins worden gezien als een garantie inzake de verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel gelet op steeds wijzigende omgevingsfactoren, zoals de concrete omstandigheden op de werf, het gebruik van verschillende materialen, de onderlagen, ... IKO kan desgevolgend en behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht niet aansprakelijk gesteld worden op basis van de verstrekte informatie, enige andere schriftelijke aanbevelingen en/of advies. Gelieve IKO te contacteren bij elke twijfel omtrent de verwerking, het eindgebruik of de toepassing van deze producten. Gebruikers dienen steeds de meest recente uitgave van het technische informatieblad te raadplegen. Een exemplaar hiervan wordt op verzoek verstrekt of kan gevonden worden op https://nl.iko.com.