

IKO metatech Floor L

Bezeichnung:

IKO metatech Floor L ist eine schnelltrocknende zweikomponentige Verschleisschicht auf Basis von Methacrylaten.

IKO metatech Floor L wird immer gemischt mit IKO metatech Floor P und härtet durch Zugabe der jeweils entsprechenden Menge des Katalysator (IKO perkadox) aus.

Anwendung:

IKO metatech Floor (Mischung von IKO metatech Floor L und P) wird als Schutzschicht und Verschleisschicht in den folgenden Flüssigabdichtungssystemen verwendet:

- IKO metatech Balcony
- IKO metatech Car Park

IKO metatech Floor bestimmt die mechanische Stärke des Systems.

Farbe:

Standard blaugrau RAL 7031

Dimensionierung und Palettierung:

IKO metatech Floor L: 10kg Eimer (Produktnummer 02412610)

IKO perkadox: 100g Plastikbeutel (Produktnummer 00095110)

IKO metatech Floor L wird ohne IKO perkadox geliefert.

Haltbarkeit:

12 Monate in seiner hermetisch geschlossenen Verpackung in einem trockenen, kühlen und frostfreien Raum.

Den Eimerrand sauber halten.

Nach Gebrauch den Eimer verschließen und mit Klemmring sichern, Produktreste entfernen.

Zertifikate:

Produktion ISO 9001 & 14001



Technische Eigenschaften:

Dichte	+/- 0,99 g/cm ³
Viskosität	+/- 2 Pas (25°C, 1s-1)
Härte	+/- 85 (Shore A 23°C)

Mischverhältnis und Produktvorbereitung:

Zunächst den gesamten Inhalt mit einer Maschine in langsam aufrühren und IKO metatech Floor P bei laufendem Rührwerk zugeben und klumpenfrei einrühren. Anschließend den IKO perkadox Katalysator unter laufendem Rührwerk zugeben und 2 Min. homogen mit einer Maschine bei langsamen Geschwindigkeit mischen. Achten Sie darauf, dass die Masse am Boden und Rand des Behälters mit erfasst wird.

Die Dosierung von IKO perkadox basiert auf 10kg IKO metatech Floor L ist der Untergrundtemperatur abhängig:

- +3°C bis +10°C 0,5kg IKO perkadox
- +10°C bis +20°C 0,4kg IKO perkadox
- +20°C bis +30°C 0,2kg IKO perkadox
- +30°C bis +40°C 0,1kg IKO perkadox

Die Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und Aushärtung mind. 3°C über dem Taupunkt liegen.

Aushärtungszeit:

Topfzeit	+/- 20 Min.
Regenfest	+/- 30 Min.
Begehbar	+/- 45 Min.
Ausgehärtet	+/- 1 Std

Verarbeitung:

Lufttemperatur	5°C - 35°C
Untergrundtemperatur	5°C - 40°C
Produkttemperatur	5°C - 30°C

Verbrauch:

Min 4 kg IKO metatech Floor/m²

Reinigung des Werkzeugs:

IKO metatech Cleaner



Die von der IKO erteilten technischen Informationen über die Anwendung der flüssigen Wasserabdichtungsprodukte werden in gutem Glauben auf der Grundlage der heutigen Kenntnisse und Erfahrungen der IKO und in der Annahme, dass diese Produkte entsprechend den oben von der IKO angegebenen Eigenschaften und/oder Empfehlungen und unter normalen Umständen benutzt werden und unter dem Vorbehalt der richtigen Lagerung und Behandlung der Produkte erteilt. Die obengenannten Informationen bezwecken nur die Informierung des Benutzers über die unterschiedlichen Eigenschaften und/oder Empfehlungen und können keinesfalls als eine Garantie bezüglich der Handelsfähigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck betrachtet werden, unter Berücksichtigung der stets veränderlichen Umgebungsfaktoren, wie die konkreten Umstände auf der Baustelle, die Benutzung unterschiedlicher Materialien, die Grundsichten, ... IKO kann infolgedessen und vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen zwingenden Rechts auf der Grundlage der erteilten Informationen, jedweder sonstigen schriftlichen Empfehlungen und/oder Ratschläge nicht haftbar gemacht werden. Im Zweifelsfall über die Verarbeitung, die endgültige Verwendung oder die Anwendung dieser Produkte setzen Sie sich bitte mit der IKO in Verbindung. Benutzer müssen stets die neueste Ausgabe des technischen Datenblatts heranziehen, von dem ein Exemplar auf Verlangen erteilt wird oder auf www.ikoflexia.com gefunden werden kann.