

# IKO metatech Finish

## Description:

IKO metatech Finish est une résine bi-composante à durcissement rapide à base de méthacrylates.

IKO metatech Finish durcit en ajoutant la quantité adaptée du catalyseur (IKO perkadox).

## Domaines d'emploi:

IKO metatech Finish est utilisé comme couche de saupoudrage et couche de scellement des systèmes d'étanchéité liquide suivants:

- IKO metatech Balcony
- IKO metatech Car Park

Sur une toiture-parking, IKO metatech Finish forme la couche de roulement.

## Couleur:

Standard gris pierre RAL 7030, gris clair RAL 7035, gris signalisation A RAL 7042, gris signalisation B RAL 7043 et transparent.

## Dimensions et palettisation:

IKO metatech Finish gris pierre RAL 7030: seau en métal de 10kg (référence 02412910)

IKO metatech Finish gris clair RAL 7035: seau en métal de 10kg (référence 02412810)

IKO metatech Finish gris signalisation A RAL 7042: seau en métal de 10kg (référence 02413110)

IKO metatech Finish gris signalisation B RAL 7043: seau en métal de 10kg (référence 02412710)

IKO metatech Finish transparent: seau en métal de 10kg (référence 02413010)

IKO perkadox: sachet de 100g (référence 00095110)

IKO metatech Finish est livré sans IKO perkadox.

## Conservation:

12 mois dans son emballage non entamé dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel.

Garder les bords du seau propre.

Lors de la fermeture du seau, bien placer le couvercle et l'anneau de fermeture et enlever tout restant de produit.

## Certificats:

Production ISO 9001 & 14001



## Propriétés Techniques:

Densité	+/- 1,02 g/cm <sup>3</sup>
Viscosité	+/- 5 Pas (25°C, 1s-1)
Dureté	30-40 (Shore D 23°C)

## Proportion de mélange et préparation du produit:

D'abord mélanger la résine à basse vitesse à l'aide d'une foreuse munie d'un agitateur de mélange. Ajouter le catalyseur IKO perkadox en remuant et mélanger pendant 2 minutes à basse vitesse à l'aide d'une foreuse munie d'un agitateur de mélange. Faire attention d'également mélanger le produit au fond et aux bords.

Le dosage d'IKO perkadox à base de 10kg d' IKO metatech Finish dépend de la température du support:

- +3°C à +10°C 0,35kg IKO perkadox
- +11°C à +20°C 0,25kg IKO perkadox
- +21°C à +30°C 0,15kg IKO perkadox
- +31°C à +40°C 0,1kg IKO perkadox

La température du support doit être au moins supérieure de 3°C au point de rosée pendant la mise en œuvre et le durcissement.

## Temp de durcissement:

Vie en pot	+/- 15 min
Ne craint plus la pluie	+/- 30 min
Délai pour circuler	+/- 45 min
Durcissement complet	+/- 3 h

## Mise en oeuvre:

Température de l'air	5°C - 30°C
Température du support	5°C - 40°C
Température du produit	5°C - 30°C

## Consommation:

Selon l'application (veuillez consulter les consignes de mise en oeuvre):

- Couche de saupoudrage min 0,6 kg/m<sup>2</sup>
- Couche de scellement 0,6-0,8 kg/m<sup>2</sup>

## Nettoyage des outils:

IKO metatech Cleaner



---

Les informations techniques fournies par IKO en matière de mise en œuvre des produits d'étanchéité liquides sont données de bonne foi sur la base de la connaissance et de l'expérience actuelles d'IKO et dans la supposition que ces produits soient utilisés conformément aux caractéristiques et/ou recommandations mentionnées ci-dessus par IKO et cela dans des circonstances normales et sous réserve que ces produits soient entreposés et traités de manière correcte. L'information mentionnée ci-dessus a uniquement pour objectif d'informer l'utilisateur quant aux différentes caractéristiques et/ou recommandations et ne peut d'aucune façon être considérée comme une garantie en matière de négociabilité et de convenance pour un objectif déterminé étant donnés des facteurs environnementaux toujours variables, comme les circonstances concrètes sur le chantier, l'utilisation de matériaux différents, les sous-couches... IKO ne peut par conséquent, sauf stipulations contraires de droit contraignant, pas être tenue responsable sur la base de l'information fournie, de tout(e)(s) autre(s) recommandations et/ou conseil écrit(s). Veuillez prendre contact avec IKO en cas de quelconque doute concernant le traitement, l'utilisation finale ou l'application de ces produits. Les utilisateurs doivent toujours consulter l'édition la plus récente de la feuille d'information technique. Un exemplaire de celle-ci peut être fourni sur demande ou peut être trouvé sur le site <https://eu.iko.com>.