

IKO metatech Finish

Productbeschrijving:

IKO metatech Finish is een sneldrogende twee-component coating op basis van methacrylaten.

IKO metatech Finish hardt uit door toevoegen van de gepaste hoeveelheid katalysator (IKO perkadox).

Gebruik:

IKO metatech Finish wordt gebruikt als instrooi- en afwerkingslaag in de volgende vloeibare waterdichtingsystemen:

- IKO metatech Balcony
- IKO metatech Car Park

Op een parkeerdak vormt IKO metatech Finish de rijlaag van het systeem.

Kleur:

Standaard steengrijs RAL 7030, lichtgrijs RAL 7035, verkeersgrijs RAL 7043 en transparant.

Verpakking:

IKO metatech Finish steengrijs RAL 7030: metalen emmer van 10kg (item nummer 02412910)

IKO metatech Finish lichtgrijs RAL 7035: metalen emmer van 10kg (item nummer 02412810)

IKO metatech Finish verkeersgrijs RAL 7043: metalen emmer van 10kg (item nummer 02412710)

IKO metatech Finish transparant: metalen emmer van 10kg (item nummer 02413010)

IKO metatech Finish wordt zonder IKO perkadox geleverd.

Houdbaarheid:

12 maanden indien ongeopend bewaard in een koele, droge en vorstvrije ruimte.

De randen van de emmer zuiver houden.

Bij sluiting van de emmer, het deksel en de sluitring goed aanbrengen en eventueel achtergebleven product verwijderen.

Certificaten:

Productie ISO 9001 & 14001



Technische eigenschappen:

Dichtheid +/- 1,02 g/cm³

Viscositeit +/- 5 Pas (25°C, 1s-1)

Hardheid +/- 58 (Shore D 23°C)

Mengverhouding en -instructie:

Het hars eerst op een laag toerental omroeren met een boor met mengroerstaaf. De IKO perkadox katalysator al roerend toevoegen en gedurende 2 minuten homogeen en op een laag toerental mengen met een boor met mengroerstaaf. Ervoor zorgen dat op de bodem en aan randen ook goed wordt gemengd.

De dosering van IKO perkadox op basis van 10kg IKO metatech Finish is afhankelijk van de temperatuur van de ondergrond:

- +3°C tot +10°C 0,35kg IKO perkadox
- +10°C tot +20°C 0,25kg IKO perkadox
- +20°C tot +30°C 0,15kg IKO perkadox
- +30°C tot +40°C 0,1kg IKO perkadox

De temperatuur van de ondergrond moet minstens 3°C hoger zijn dan het dauwpunt tijdens de verwerking en het drogen.

Uithardingstijd:

Pot Life +/- 15 min

Regenbestendig +/- 30 min

Beloopbaar op +/- 45 min

Volledig uitgehard +/- 3 uur

Verwerking:

Omgevingstemperatuur 5°C - 30°C

Ondergrondtemperatuur 5°C - 40°C

Producttemperatuur 5°C - 30°C

Verbruik:

Afhankelijk van de toepassing (gelieve de technische uitvoeringsrichtlijnen te raadplegen):

- Als instrooilaag min 0,6 kg/m²
- Als afwerkingslaag 0,6-0,8 kg/m²

Reiniging gereedschap:

IKO metatech Cleaner

De door IKO verstrekte technische informatie inzake de toepassing van de vloeibare waterdichtingsproducten wordt verstrekt in goed vertrouwen op basis van de huidige kennis en ervaring van IKO en in de veronderstelling dat deze producten worden gebruikt in overeenstemming met hierboven door IKO vermelde aanbevelingen en dit onder normale omstandigheden en onder voorbehoud dat deze producten op een juiste wijze zijn opgeslagen en behandeld. De bovenvermelde informatie heeft enkel tot doel de gebruiker te informeren over de verschillende kenmerken en/of aanbevelingen en kan geenszins worden gezien als een garantie inzake de verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel gelet op steeds wijzigende omgevingsfactoren, zoals de concrete omstandigheden op de werf, het gebruik van verschillende materialen, de onderlagen, ... IKO kan desgevolgend en behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht niet aansprakelijk gesteld worden op basis van de verstrekte informatie,



enige andere schriftelijke aanbevelingen en/of advies. Gelieve IKO te contacteren bij elke twijfel omtrent de verwerking, het eindgebruik of de toepassing van deze producten. Gebruikers dienen steeds de meest recente uitgave van het technische informatieblad te raadplegen. Een exemplaar hiervan wordt op verzoek verstrekt of kan gevonden worden op www.ikoflexia.com.