

IKO metatech Finish

Eigenschappen:

- Sneldrogende twee-component coating op basis van methacrylaten
- Hardt uit door toevoegen van de gepaste hoeveelheid katalysator (IKO perkadox)
- Hoge chemische weerstand
- Productie ISO9001 & 14001

Gebruik:

IKO metatech Finish wordt gebruikt als instrooi- en afwerkingslaag in de volgende vloeibare waterdichtingssystemen:

- IKO metatech Balcony
- IKO metatech Car Park

Op een parkeerdak vormt IKO metatech Finish de rijlaag van het systeem.

Afmetingen en palletisatie:

IKO metatech Finish:

- Standaardkleuren:
 - steengrijs 7030: metalen emmer van 10kg (item nummer 02412910)
 - kiezelgrijs 7032: metalen emmer van 10kg (item nummer 02413310)
 - lichtgrijs 7035: metalen emmer van 10kg (item nummer 02412810)
 - verkeersgrijs A 7042: metalen emmer van 10kg (item nummer 02413110)
 - verkeersgrijs B 7043: metalen emmer van 10kg (item nummer 02412710)
 - transparant: metalen emmer van 10kg (item nummer 02413010)
- Projectsamenstelling kleuren zijn mogelijk. Gelieve u zich te wenden tot uw commerciële IKO contactpersoon.

IKO perkadox: 100g plastic zakje (item nummer 00095110)

IKO metatech Finish wordt zonder IKO perkadox geleverd.

Verwerking:

We verwijzen hiervoor naar onze technische verwerkingsrichtlijnen.

Omgevingstemperatuur 5°C - 30°C

Ondergrondtemperatuur 5°C - 40°C

Producttemperatuur 5°C - 30°C

De temperatuur van de ondergrond moet minstens 3°C hoger zijn dan het dauwpunt tijdens de verwerking en het drogen.

Vorbereiding van de ondergrond:

We verwijzen hiervoor naar onze technische verwerkingsrichtlijnen.

Mengverhouding en -instructie:

Het hars eerst op een laag toerental omroeren met een boor met mengroerstaaf. De IKO perkadox katalysator al roerend toevoegen en gedurende 2 minuten homogeen en op een laag toerental mengen met een boor met mengroerstaaf. Ervoor zorgen dat op de bodem en aan randen ook goed wordt gemengd.

De dosering van IKO perkadox op basis van 10kg IKO metatech Finish is afhankelijk van de temperatuur van de ondergrond:



Technische eigenschappen:

Dichtheid +/- 1,02 g/cm³

Viscositeit +/- 5 Pas (25°C, 1s-1)

Hardheid 30-40 (Shore D 23°C)

Uithardingstijd:

Pot Life +/- 15 min

Regenbestendig +/- 30 min

Beloopbaar op +/- 45 min

Volledig uitgehard +/- 3 uur

Verbruik:

Afhankelijk van de toepassing:

- Als instrooilaag min 0,6 kg/m²
- Als afwerkingslaag 0,6-0,8 kg/m²

Chemische weerstand:

++ Hoogresistent + Resistent (max 24u)

+/- Begrensd resistent (max 1u)

Ammoniak tot 25% ++

Azijzuur tot 10% ++

Azijzuur tot 30% +

Citroenzuur tot 30% ++

Citroenzuur tot 50% +

Diesel (brandstof) ++

Fosforzuur tot 40% ++

Ftalaat +

Huishoudreiniger ++

Melkzuur tot 30% ++

Melkzuur tot 80% +

Mierenzuur tot 10% ++

+3°C tot +10°C	0,35kg IKO perkadox	3,5%
+11°C tot +20°C	0,25kg IKO perkadox	2,5%
+21°C tot +30°C	0,15kg IKO perkadox	1,5%
+31°C tot +40°C	0,1kg IKO perkadox	1%

Reiniging gereedschap:

IKO metatech Cleaner

Houdbaarheid:

12 maanden indien ongeopend bewaard in een koele, droge en vorstvrije ruimte.

De randen van de emmer zuiver houden.

Bij sluiting van de emmer, het deksel en de sluitring goed aanbrengen en eventueel achtergebleven product verwijderen.

Veiligheidsinformatie:

Wij verwijzen naar het veiligheidsinformatieblad (MSDS), meer specifiek rubrieken 2, 4, 5, 6, 7 en 8.

Mierenzuur tot 30%	+/-
Natriumhypochloriet tot 5%	++
Salpeterzuur tot 10%	++
Super (brandstof)	++
Verzadigde NaCl-oplossing	++
White spirit	+
Zoutzuur tot 10%	+/-

De door IKO verstrekte technische informatie inzake de toepassing van de vloeibare waterdichtingsproducten wordt verstrekt in goed vertrouwen op basis van de huidige kennis en ervaring van IKO en in de veronderstelling dat deze producten worden gebruikt in overeenstemming met hierboven door IKO vermelde aanbevelingen en dit onder normale omstandigheden en onder voorbehoud dat deze producten op een juiste wijze zijn opgeslagen en behandeld. De bovenvermelde informatie heeft enkel tot doel de gebruiker te informeren over de verschillende kenmerken en/of aanbevelingen en kan geenszins worden gezien als een garantie inzake de verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel gelet op steeds wijzigende omgevingsfactoren, zoals de concrete omstandigheden op de werf, het gebruik van verschillende materialen, de onderlagen, ... IKO kan desgevolg en behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht niet aansprakelijk gesteld worden op basis van de verstrekte informatie, enige andere schriftelijke aanbevelingen en/of advies. Gelieve IKO te contacteren bij elke twijfel omtrent de verwerking, het eindgebruik of de toepassing van deze producten. Gebruikers dienen steeds de meest recente uitgave van het technische informatieblad te raadplegen. Een exemplaar hiervan wordt op verzoek verstrekt of kan gevonden worden op <https://nl.iko.com>.