IKO Compound MN10

Productbeschrijving:

Warm te verwerken dichtingmassa op basis van elastomeer bitumen en aanhechtingstoffen.

Gebruik:

Opvullen van voegen, barsten en scheuren in beton- of asfaltverhardingen.

Eigenschappen:

- Zuurbestendig
- Bezit reële elastische eigenschappen en herneemt zijn oorspronkelijke vorm na meer dan 100% rek.
- Behoudt zijn elasticiteit bij temperaturen begrepen tussen – 10° C en + 60° C.
- Weerstaat verdunde zuren en basen.
- Weerstaat niet aan koolwaterstofsolventen.

Kenmerken:

Kleur	Zwart
Ring en bol EN 1427	99° C
Densiteit	1
Vloeiweerstand EN 13880-5	< 2 mm

Verbruik:

+/- 100g/lm voor een voeg met een sectie van 1 cm²

Reinigen van gereedschap:

- White spirit
- IKO bitumen cleaner

Verwerken:

Voorbereiden van de ondergrond

- De voeg moet zuiver, droog en vrij van vuil zijn.
- Voor een optimale aanhechting moet men steeds IKO CP Primer gebruiken.

Smelten en aanbrengen van IKO compound MN10

- Het smelten gebeurt in een smeltketel met oliebad voorzien van een roerstaaf en een thermostaat.
- Smelttemperatuur: tussen 160°C en 180°C
- Verwerkingstemperatuur: +/- 180° C
- Kritische temperatuur: 200° C
- Maximale verwarmingstijd: 6 u.
- Om het smelten bij aanvang te vergemakkelijken, raden wij aan de smeltkete enkel te vullen tot 1/3 van zijn maximaal volume.
- Zodra het smelten is begonnen, mag de smeltketel volledig bijgevuld worden.

Bewaren:

- Onbeperkt indien groog gestockeerd

Afmetingen en palletisatie:

- Zakken van 25 kg netto (itemnummer 02100150)
  - 40 stuks per pallet / 1.000kg per pallet

De door IKO verstrekte technische informatie inzake de toepassing van de vloeibare waterdichtingsproducten wordt verstrekt in goed vertrouwen op basis van de huidige kennis en ervaring van IKO en in de veronderstelling dat deze producten worden gebruikt in overeenstemming met hierboven door IKO vermelde aanbevelingen en dit onder normale omstandigheden en onder voorbehoud dat deze producten op een juiste wijze zijn opgeslagen en behandeld. De bovenvermelde informatie heeft enkel tot doel de gebruiker te informeren over de verschillende kenmerken en/of aanbevelingen en kan geenszins worden gezien als een garantie inzake de verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel gelet op steeds wijzigende omgevingsfactoren, zoals de concrete omstandigheden op de werf, het gebruik van verschillende materialen, de onderlagen, ... IKO kan desgevolgend en behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht niet aansprakelijk gesteld worden op basis van de verstrekte informatie, enige andere schriftelijke aanbevelingen en/of advies. Gelieve IKO te contacteren bij elke twijfel omtrent de verwerking, het eindgebruik of de toepassing van deze producten. Gebruikers dienen steeds de meest recente uitgave van het technische informatieblad te raadplegen. Een exemplaar hiervan wordt op verzoek verstrekt of kan gevonden worden op https://eu.iko.com.