

IKO base Stick DUO MMP/SA 7.5

01252500

Productbeschrijving:

Onderlaag samengesteld uit elastomeer (SBS) bitumen en een glasrooster inlage. Deze onderlaag is afgewerkt met een macrogeperforeerde wegbrandfolie bovenzijde met zekerheidsnaad en een zelfklevende onderzijde.

Plaatsing

Plaatsing volledig zelfklevend met IKO pro SA primer (behalve op IKO enertherm ALU of MG in de opstanden en op naakte EPS - werk zonder primer).

Samenstelling

Type Bitumen Elastomeer
Bovenafwerking Macrogeperforeerde wegbrandfolie (MMP)
Inlage Glasrooster 200 g/m²
Onderafwerking Zelfklevende bitumen met antikleef folie

Technische eigenschappen:

Trek L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	1600
Trek B (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	1600
Rek L (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	5
Rek B (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	5
Nagelscheurweerstand (EN 12310-1 MDV N Only MF) NPD	
Koude buig (EN 1109 MLV °C Surface/Bottom)	≤ -20
Vloeitemperatuur (EN 1110)	≥ 100
Afschuifweerstand (EN 12317-1 MDV N/50 mm)	NPD
Dimensionele stabiliteit (EN 1107-1 MLV)	NPD
Brandwerendheid	NPD
Dampdiffusieweerstand (μd)	NPD
Wortelwerend (EN 13948)	-

Afmetingen en palletisatie:

Nominale dikte (mm)	3,3
Tolerantie op dikte (mm)	+/- 0,2
Lengte (m)	7,5
Breedte (m)	1
Breedte overlap (cm)	8,0 (zekerheidsnaad - 4 cm lijm en 4 cm lasrand)
Rolgewicht (kg)	+/- 31,5
Aantal rollen / pallet	24
Type pallet	Europapallet

Bij verticaal transport altijd een geschikte pallet hefhaak gebruiken.

Certificaten:

- Productie ISO 9001 & 14001

IKO bevestigt hiermee officieel dat dit bouwproduct overeenkomt met de voorzieningen van volgende Europese Richtlijn(en) als men de installatie ervan uitvoert volgens de systeemrichtlijnen en plaatsingsregels in de documentatie:

- 89/106/EEC Bouwproductenrichtlijn
- EN 13707

FPC certificaat bekomen van SGS Notified Body, geregistreerd onder registratie nummer 0958.

Certificaatnummer: 0958-CPR-2009/1.

