IKO shield ALU3.5 T/MMP 8.0

01570300

Description:

Pare-vapeur (classe de climat intérieur IV) composé de bitume élastomère (SBS) et d'une armature combinée ALU/voile de verre. La face supérieure de cette sous-couche est revêtue d'une feuille thermofusible macroperforée et la face inférieure est revêtue d'une feuille thermofusible.

Installation

Pose en adhérence totale par soudage à la flamme ou librement avec lestage

Composition

Type de bitumen	Elastomère
Finition supérieure	Feuille thermofusible macroperforée (MMP)
Armature	Combinaison ALU-voile de verre 70 g/m²
Finition inférieure	Film fusible

Propriétés Techniques:

Résistance à la traction L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	400
Résistance à la traction I (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	300
Allongement à la rupture L (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	5
Allongement à la rupture I (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	20
Résistance à l'arrachement au clou (EN 12310-1 MDV N Only MF)	NPD
Flexibilité à froid (EN 1109 MLV °C Surface/Bottom)	≤-20
Température d'écoulement (EN 1110)	≥70
Résistance au cisaillement (EN 12317-1 MDV N/50 mm)	NPD
Stabilité dimensionnelle (EN 1107-1 MLV)	NPD
Résistance au feu	NPD
Résistance à la diffusion de vapeur (µd)	≥ 1500 m
Anti-racine (EN 13948)	-

Dimensions et palettisation:

Epaisseur nominale (mm)	3,5
Tolérance sur l'épaisseur (mm)	+/- 0,2
Longueur (m)	8
Largeur (m)	1
Largeur de chevauchement (cm)	8,0
Poids du rouleau (kg)	+/- 38
Nombre de rouleaux/palette	20
Type de palette	Europalet

Toujours utiliser un crochet de levage pour palettes adapté pour les transports verticaux.

Certificats:

- Production ISO 9001 & 14001

IKO déclare que ce produit est conforme aux critères des Règles de l'Union européenne suivants tant qu'il est posé conformément aux méthodes de pose décrites dans la documentation technique concernée.

- 89/106/EEC La directive produits de construction
- EN 13707

Le certificat de contrôle de production est obtenu par le laboratoire notifié SGS Notified Body 0958.

n° du Certificat: 0958-CPR-2009/1.