

# IKO base Therm MMP/SA 10.0

01570750

## Bezeichnung:

Unterlagsbahn aus Elastomerbitumen (SBS) und einer kombinierten Glasgewebe-Einlage. Die Oberseite dieser Unterlage ist mit einer makroperforierte Schmelzfolie versehen. Die dampfdruckverteilende Unterseite ist selbstklebend.

Kennzeichen: PYE KTG KSG 2,8 - Kurzzeichen nach DIN V 20000-201 und DIN 18531-2: DU / E1

## Anbringung

Teilweise selbstklebende Verlegung (z.B. auf IKO enertherm ALU- oder MG-Isolierung) und thermische Aktivierung bei der Verlegung der Oberschicht mit dem Brenner.

## Zusammensetzung

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Bitumentyp              | Elastomer                                       |
| Oberseitenverarbeitung  | Makroperforierte Schmelzfolie (MMP)             |
| Einlage                 | Glasgewebe 200 g/m <sup>2</sup>                 |
| Unterseitenverarbeitung | Selbstklebendes Riefenprofil mit antihaftefolie |

## Technische Eigenschaften:

|                                                              |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| Höchstzugkraft L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)            | 1000  |
| Höchstzugkraft Q (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)            | 1000  |
| Dehnung L (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)                    | 2     |
| Dehnung Q (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)                    | 2     |
| Widerstand gegen Weiterreißen (EN 12310-1 MDV N Only MF) NPD |       |
| Kaltbiegeverhalten (EN 1109 MLV °C Surface/Bottom)           | ≤-25  |
| Wärmestandfestigkeit (EN 1110)                               | ≥100  |
| Scherfestigkeit (EN 12317-1 MDV N/50 mm)                     | NPD   |
| Maßhaltigkeit (EN 1107-1 MLV)                                | NPD   |
| Feuerfestigkeit                                              | Froof |
| Dampfdiffusionswiderstand (μd)                               | NPD   |
| Wurzelfest (EN 13948)                                        | -     |

## Dimensionierung und Palettierung:

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Nominale Dicke (mm)     | +/- 2,8     |
| Dickenabweichung (mm)   | -           |
| Länge (m)               | 10          |
| Breite (m)              | 1           |
| Überlappungsbreite (cm) | 8,0         |
| Rollgewicht (kg)        | +/- 37      |
| Anzahl Rollen / Palette | 20          |
| Palettentyp             | Europalette |

Bei vertikalem Transport immer einen geeigneten Palettenhaken verwenden.

## Zertifikate:

- Produktion ISO 9001 & 14001

IKO bestätigt hiermit offiziell, dass dieser Baustoff mit den Bestimmungen der nachstehenden europäischen Richtlinie(n) übereinstimmt, wenn die Installation entsprechend den Systemrichtlinien und Anbringungsregeln in der Dokumentation durchgeführt wird:

- 89/106/EEC Baustoffrichtlinie
- EN 13707

FPC-Zertifikat seitens SGS Notified Body, eingetragen unter der Nummer 0958.

Zertifikatnummer: 0958-CPR-2009/1.

