IKO base Quadra F/SA 7.5 m

01570735

Bezeichnung:

Zwischenlage aus Polymerbitumen und einer kombinierten Polyester-Glas-Einlage. Die Oberseite dieser Zwischenlage ist mit einer Schmelzfolie versehen. Die dampfdruckverteilende Unterseite ist selbstklebend.
Kennzeichen: PYE KTP180 KSP 2,8 - Kurzzeichen nach DIN V 20000-201: DU / E1

Anbringung

Teilweise selbstklebende Verlegung (z.B. auf IKO enertherm ALU- oder MG-Dämmung) und thermische Aktivierung bei der Verlegung der Oberschicht mit dem Brenner.

Zusammensetzung

Bitumentyp	Polymer
Oberseitenverarbeitung	Schmelzfolie
Einlage	Polyester-Glas-Kombination 180 g/m²
Unterseitenverarbeitung	Selbstklebendes Quadraprofil mit Antihaftfolie

Technische Eigenschaften:

Höchstzugkraft L (EN 12311-1 MDV N/50 mm)	800
Höchstzugkraft Q (EN 12311-1 MDV N/50 mm)	800
Dehnung L (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	30
Dehnung Q (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	40
Widerstand gegen Weiterreißen (EN 12310-1 MDV N Only MF)	NPD
Kaltbiegeverhalten (EN 1109 MLV °C Surface/Bottom)	≤-25
Wärmestandfestigkeit (EN 1110)	≥100
Scherfestigkeit (EN 12317-1 MDV N/50 mm)	NPD
Maßhaltigkeit (EN 1107-1 MLV)	≤ 0.5
Feuerfestigkeit	Froof
Dampfdiffusionswiderstand (µd)	≥ 125 m
Wurzelfest (EN 13948)	-

Dimensionierung und Palettierung:

Nominale Dicke (mm)	+/- 2,8
Dickenabweichung (mm)	-
Länge (m)	7,5
Breite (m)	1
Überlappungsbreite (cm)	9,0
Rollgewicht (kg)	+/- 25
Anzahl Rollen / Palette	30
Palettentyp	1 X 1,2 m single use

Bei vertikalem Transport immer einen geeigneten Palettenhaken verwenden.

Zertifikate:

- Produktion ISO 9001 & 14001

IKO bestätigt hiermit offiziell, dass dieser Baustoff mit den Bestimmungen der nachstehenden europäischen Richtlinie(n) übereinstimmt, wenn die Installation entsprechend den Systemrichtlinien und Anbringungsregeln in der Dokumentation durchgeführt wird:

- 89/106/EEC Baustoffrichtlinie
- EN 13707

FPC-Zertifikat seitens SGS Notified Body, eingetragen unter der Nummer 0958.

Zertifikatnummer: 0958-CPR-2009/1.